



RÖFIX 980

Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za izgradnju jednog ili dva sloja vidljivih i obložnih zidova sa zaključnim izravnavanjem fuga.
Za jako upojnu opeku i kamen.
Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Svojstva:**
- Jednostavna strojna ugradnja
 - visoka izdašnost
 - Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom
 - Visoka otpornost na udarnu kišu

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000952015
INFO	Samo u AT
Vrsta pakiranja	(P)
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 3 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 15,6 l/jed.
Izdašnost	pribl. 15,6 l/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	pribl. 4,1 l/jed.
Nasipna gustoća suhog morta	pribl. 1.800 kg/m³
Specifična gustoća svježeg morta (EN 1015-6)	pribl. 1.900 kg/m³
Nasipna gustoća (B3345)	pribl. 1.600 kg/m³
Paropropusnost μ	pribl. 35
Toplinska provodljivost λ 10, suho (EN 1745:2002)	pribl. 0,82 W/mK za P=50%
Toplinska provodljivost λ 10, suho (EN 1745:2002)	pribl. 0,89 W/mK za P=90%
pH-vrijednost	pribl. 12
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (28 d)	10 N/mm²
E - modul	pribl. 12.500 N/mm²
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m²*min0,5
MG (EN 998-2)	M 10
MG (SIA 266)	MK
MG (MD ita)	M2
Početna otpornost na smicanje (posmična čvrstoća)	pribl. 0,15 N/mm² (Tabellenwert)
Sadržaj klorida	$\leq 0,1$ M%



RÖFIX 980

Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000952015
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	< 30 °C
Reakcija na požar	A1

Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Visokokvalitetni lomljeni vapnenac • Udio organskih tvari <5%
Uvjeti obrade:	<p>Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.</p> <p>Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).</p>
Priprema podloge:	<p>Smrznuta opeka ne smije se ugraditi.</p> <p>Suhu, vrlo upojnu opeku prije ugradnje navlažiti.</p>
Priprema materijala:	<p>Vreću RÖFIX zidarskog morta zamiješati u protočnoj mješalici, mješalici na slobodni pad ili prisilnoj mješalici, u trajanju od 2 minute.</p> <p>Kod miješanja mješalicom na slobodni pad u mješalici se prvo dodaje voda, a zatim suhi mort.</p>
Ugradnja:	<p>Mort se nanosi čistom zidarskom žlicom ili prikladnim alatom za ravnomjerno nanošenje morta.</p> <p>Mort koji iscuri odmah odstraniti zidarskom žlicom kako bi se izbjeglo prljanje zida.</p> <p>Vidljivi kamen se postavlja s duplim prerezom u ležajnim i sučelnim fugama.</p> <p>Nakon zidanja fugu obraditi prikladnim alatom.</p> <p>Mortovi za zidanje najefikasnije se miješaju u mješalici za zidarski mort.</p> <p>Izmiješani mort za zidanje diže se kranom u kanti na radnu površinu i puni se u kadu za mort.</p> <p>Kod strojnog nanošenja obratiti pozornost na konzistenciju.</p>
Upozorenja:	<p>Ostale građevinske dijelove (npr. staklene ili aluminijске površine) konstruktivno zaštititi od kišnice. Svi prozvodi koji sadrže vapno i cement su visoko alkalni i mogu oštetiti takve površine (staklo može postati mat, tj. čisti aluminij može postati mat).</p> <p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>
Upute za ugradnju:	<p>Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.</p> <p>Sveže mort ugraditi u roku 2 sata.</p>
Skladištenje:	<p>Skladištitи na suhom, na drvenim paletama.</p> <p>Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, pravik XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z.</p>
Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.</p> <p>Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.</p> <p>Obratiti pozornost na aktualne nacionalne norme.</p>