



# RÖFIX 972

Vezivni most

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Vezivni mortovi za cement odn. brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. Uvijek pripremiti male površine i tehnikom „svježe na svježe“ nanijeti RÖFIX cementni ili brzovezujući estrih

**Svojstva:**

- Dobra prionjivost
- Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji
- Pogodno za podno grijanje

**Ugradnja:**



| Tehnički podaci             |   |
|-----------------------------|---|
| SAP šifra:                  | 2000148724  |
| NAV šifra:                  | 110935  |
| Vrsta pakiranja             |   |
| Jedinica po paleti          | 48 Jed./pal.  |
| Količina u jednom pakiranju | 25 Kg/jed.  |
| Granulacija                 | 0 - 0,8 mm  |
| Potrošnja                   | pribl. 2,5 kg/m <sup>2</sup>  |
| Upozorenja o potrošnji      | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. |
| Potrebna količina vode      | pribl. 6,5 l/jed.   |
| Temperatura podloge         | > 5 °C  |

**Sastav:**

- Cement
- Disperzivno vezivo
- Klasirani pijesak

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

**Priprema podloge:** Podloga mora biti suha, nosiva kao i slobodna od prašine i prljavštine.

**Priprema materijala:** Proizvod zamiješati sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć prikladnog stroja ili mješalice (profesionalni stroj/miješalica velike okretne snage). Miješati dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. RÖFIX Cementno vezivno sredstvo do konzistencije meda miješati prisilnom miješalicom i na betonskoj podlozi masu razdijeliti grubom metlom.

**Ugradnja:** Nakon miješanja vezivni mort se pomoću metle nanosi na pripremljenu betonsku podlogu u debljini od 2-3 mm.

**Napomene:** Površinu betona dobro namočiti vodom.

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Upute za ugradnju:** Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

**Skladištenje:** Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci, u skladu s direktivom 1907/2006/EU, prilikom XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.



# RÖFIX 972

Vezivni most

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnica.