



LATEX FARBE 011


Latexová farba

Oblasť použitia: Farba na báze špeciálnej polymérovej disperzie k realizácii náterov stien a stropov vysokej kvality. Dokonalá na úpravu nových omietok aj renováciu starých náterov. Farba je dostupná v širokej škále farebných odtieňov, matná. Odolná voči umývaniu, používať neagresívne čistiace a dezinfekčné prostriedky. Ideálna na maľovanie vnútorných priestorov napr.: schodišťa, kúpeľne, kuchyne aj priestorov vo verejných budovách ako sú napr.: materské školy, jasle, kancelárie, nemocnice atď.

- Vlastnosti:**
- Vodotesná
 - Vysoká odolnosť na umývanie a čistenie
 - Výborná krycia schopnosť
 - Vysoká výdatnosť
 - Do vnútorného prostredia
 - Ekologický
 - Odolná voči čistiacim prostriedkom
 - Matná
 - Priaznivá alergikom
 - Má hygienický atest

Spracovanie:



Technické údaje			
Číslo výrobku	425714	315161	315162
Druh obalu			
Množstvo v balení	10 ltr.	2,5 ltr.	5 ltr.
Množstvo na palete	33 ks./pal.	100 ks./pal.	80 ks./pal.
Spotreba	0,1 mb/m ²		

Dalšie technické údaje:

Hustota: cca 1,41 g/cm³
Odolnosť náteru na mokré čistenie: ≥ 10.000 cyklov
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary: ≥ 29 g/m²24h
Odolnosť proti oteru za mokra: Trieda 1 (podľa EN 13300)
Čas schnutia vrstvy: po cca 6 hodinách (pri teplote +20°C)
Nanášanie ďalšej vrstvy: po minimálne 6 hodinách

- Materiálové zloženie:**
- Polymérna disperzia
 - Minerálne plnivá
 - Aditíva
 - Pigmenty

Podklad: V závislosti od druhu a nasiakavosti podklad upraviť prípravkom GRUND W 301 alebo GRUND SG 302. Úpravu podkladu penetračným prípravkom vykonať pred začatím maľovania. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná z podkladom. Okolité konštrukcie (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý. Vápenno-cementové omietky natierať po min. 28 dňoch, sadrové omietky po min. 14 dňoch od aplikácie. Sadrové stierky po min. 3 dňoch, polymérové po min. 2 dňoch schnutia.



LATEX FARBE 011

Latexová farba

Typ podkladu:	Vápenno-cementové omietky: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302 Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302 Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302 Betón, železobetón: upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou Stierky: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302 Staré maliarske nátery: V závislosti od potreby, nepenetrovať alebo upraviť prípravko GRUND SG 302.
Príprava výrobku:	Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať. Pred nanášaním farby sa odporúča skontrolovať správnosť dodaného farebného odtieňa.
Spracovanie:	Farbu je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením.
Podmienky spracovania:	Počas spracovania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +25°C. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
Poznámky:	Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa zabránilo po vyschnutí viditeľným miestam napájania náterov. Na jednu pohľadovú plochu nanášať farbu vždy rovnakej výrobnéj šarže. Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru. Niektoré mikroklimatické podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru. Náradie bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.
Skladovanie:	max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5°C do +25°C, mimo zdrojov tepla a mrazu.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.