



# Creteo® Gala CC 445 fein

Pflasterfugenmörtel 0–2 mm

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Produkt kann im Außen- und Innenbereich zur Verlegung von Breitfugen bei allen handelsüblichen Pflastersteinen oder -platten im Bodenbereich verwendet werden.  
Nicht geeignet für Marmor oder sonstige verfärbungsfreudige Natursteine.  
Creteo® Gala Fugenmörtel ist frost-tausalzbeständig nach ÖNORM B 3303.  
Die Mindestfugenbreite sollte 5 mm nicht unterschreiten.  
Die Mindestfugenbreite sollte 5 mm nicht unterschreiten.

**Eigenschaften:**

- Frost- und tausalzbeständig
- Hohe Witterungsbeständigkeit

**Verarbeitung:**

Technische Daten:		
SAP-Art. Nr.:	2000639358	2000639359
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1.000 kg/EH
Körnung	0 - 2 mm	
Literergiebigkeit	ca. 16,5 l/EH	ca. 650 l/t
Ergiebigkeit	ca. 16,5 l/EH	ca. 650 l/t
Wasserbedarfsmenge	ca. 5,75 l/EH	ca. 230 l/EH
Trockenrohddichte	1.910 kg/m <sup>3</sup>	
Frischmörtelrohddichte (EN 1015-6)	ca. 2.250 kg/m <sup>3</sup>	
Druckfestigkeit (7 d)	≥ 20 MPa	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 35 MPa	
Biegezugfestigkeit	≥ 6 MPa	
Haftzugfestigkeit (EN 13279-2)	≥ 1 MPa	
Expositionsklassen	XC4, XF4	
Konsistenzklassen	F73 - extrem fließfähig	
Fugenbreite	> 5 - < 25 mm	
Wasser-Feststoffgehalt W/F	ca. 0,15	

**Materialbasis:**

- Zement
- Kunststoffmodifiziert
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.  
Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit.

**Verarbeitung:** Die optimale Verteilung des Produktes und ein voller Fugenverschluss wird am besten mit einem Gummischieber erreicht.

**Hinweise:** Die Reinigung der Steinoberfläche hat mit einer Schwammmaschine zu erfolgen. Hier wird der beste Reinigungseffekt erreicht.



## Creteo® Gala CC 445 fein

Pflasterfugenmörtel 0–2 mm

---

<b>Gefahrenhinweise:</b>	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
<b>Lagerung:</b>	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.