



RÖFIX Renopor® S

Плоча за саниране срещу соли

Правни и технически указания:


При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Високо капиллярно активна изолационна плоскост, за вътре, с голям влагопоглъщащ капацитет, която разпределя влагонатоварването.
Приложение при проблеми като повърхностен конденз, плесени, образуване на топлинни мостове, невъзможно полагане на външна изолация на стари сгради паметници на културата.

Свойства:


- Голям капацитет за поемане на соли
- Негорима
- Поради високата капиллярност ефективно се намалява образуването на вода от конденз
- Бърза и икономична обработка

Начин на обработка:

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000153102
NAV-Art. Nr.:	121602
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	3 m ² /опак. (AT)
Разфасовка	6 Бр./опак.
Дебелина	25 mm
Дължина	1.000 mm
Ширина	500 mm
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
плътност в сухо състояние	290 kg/m ³
Коефициент на проникваемост на водни пари μ	7
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry	0,053 W/mK
Стойност на pH	10
Специфичен топлинен капацитет	1 J/kg K
Якост на опън при огъване	0,8 N/mm ²
Абсорбция на вода	800 kg/m ²
Сертификати от изпитване	IBR Rosenheim, Германия - Институт за строителна биология
Реакция на огън	A1 (EN 13501-1)

Основа на материала:

- Въздушна вар
- Калиево-водно стъкло
- Използва се при опазване паметниците на културата, тъй като е напълно минерален, не съдържа цимент и е хидравличен.



RÖFIX Renopor® S

Плоча за саниране срещу соли

Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата на трябва да е под +5 °C или над +30 °C. По време на обработката и втвърдяването на материала, което трябва да е минимум три дни, да се пази от замръзване.
Указания:	Хидрофобираната, синя страна трябва да бъде позиционирана по посока вътрешността на помещението. Другата страна се залепва върху основата. Валидни са инструкцията „Саниращи системи с мазилка“ 2-9-04/D на WTA или техническата карта 2003 „Саниращи мазилки и системи.“
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Не се обработва при преки слънчеви нагрявания, силен вятър или висока въздушна влага.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.