



RÖFIX PP 215 FLUAT

Течност за ецване

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

За ецване на варови синтерови пластове върху алкални, минерални нови мазилки (варови-и варо-циментови мазилки).

Почистване на стари варови или варо-циментови мазилки и неутрализиране на необходимите минерални основи, както и бетонови повърхности.

Не е подходяща за полагане върху гипсови шпакловки и гипсови основи.

Свойства:

- Неутрализация на алкални, варови или циментови основи
- Срещу налични и последващи изцветявания
- Предотвратява образуването на петна при полагане на варови или силикатни мазилки.
- Безцветен, прозрачен

Начин на обработка:

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000151585
NAV-Art. Nr.:	135913
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	
Разфасовка	10 л/опак.
Цвят	прозрачен
Разходна норма	ок. 0,08 л/м²/1x
Стойност на pH	ок. 1

Основа на материала:

- Основа на материала: Хекса флуоро силициева киселина

Условия по време на обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.

До пълното изсъхване да се пази от атмосферни влияния: студ, замръзване, горещина, директно слънчево греене, влага, дъжд, влага, вятър, течение и други.

Основа:

Основата трябва да е чиста, здрава, суха, обезпрашена, товароносима и без изцветявания, разделителни вещества, синтеровани слоеве и замърсявания от всякакъв вид.

Основите трябва да са товароносни. Допустими стойности съгласно теста чрез решетъчен нарез са от 0 и 1, съгласно EN 2409.

Тестване, оценка и предварителна обработка на основата се извършва съгласно актуалните, национални изисквания: DIN 18363, BFS-брошури и т.н При новосъздадени основи, да се спазва времето за съхнене на основата, съгласно техническото предписание на производителя.



RÖFIX PP 215 FLUAT

Течност за ецване

Пригодност на основата:	Мазилки от група Ia и Ib: варови мазилки: Тъй като варовите мазилки с течение на времето се синтероват, трябва да бъдат третирани (флуатираны) два пъти, като преди втората флуатация трябва да се изчака 4 седмици. 1. флуатация: ок. 1:2 с вода, 2. флуатация ок. 1:4 с вода. След кратко време на действие, отмийте разяждащата течност обилно с вода. За да не бъде намалено изсъхването и карбонизирането на мазилката, флуатизацията трябва да бъде направена едва след изсъхването на повърхността, в посока от долу на горе. Мазилка от група II и III: Циментови и варо-циментови мазилки: В зависимост от структурата се извършва флуатация на 2 ръце. 1-ва флуатация: разреждане с вода в съотношение ок. 1:2, 2-ро флуатация: разреждане с вода ок. 1:4. След кратко време на действие течността за ецване се измива щателно с вода. Водата за измиване трябва да се изхвърли, съобразено с изискванията на съответните органи.
Предварителна обработка на основата:	Защитни мерки: Други граничещи повърхности като стъкло, керамика, алуминиеви, дървени повърхности, прозорци, мебели и под трябва добре да се покрият. Пресни пръски от боя се премахват с влажна кърпа или чиста вода. Олющени и напукани стари бои се отстраняват механично. Органичните основи не могат да бъдат флуатирани и трябва да бъдат съответно отстранени.
Приготвяне:	Концентрат: може да се използва само в разрежена форма. Разреждането с вода трябва да бъде в съотношение от 1:1 до 1:5.
Начин на обработка:	Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарка или валик. Да няма контакт с метали. Да не се използват метални съдове, метални четки и инструменти, както и работни инструменти със метално съдържание.
Съвети за безопасност:	XI дразнещ. Съдържа <5% хекса флуоро силициева киселина. R&S фрази и указания за безопасност може да намерите в информационния лист за безопасност и върху опаковката. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Съхранение:	Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: min. 12 месеца.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности. Поради употребата на естествени суровини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия (+20 °C/65 % отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят. От тази информацията не произтича гаранция за достоверност и изчерпателност, не се носи отговорност за предявени претенции и не е обвързваща за клиентите. Валидни са също така и техническите карти на останалите RÖFIX продукти, които са цитирани в тази техническа карта. При употреба и основи, които не са посочени в тази техническа карта е необходимо да се свържете с нас. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.