

RÖFIX AP 320

Грунд за сцепление

Правни и технически указания:
При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:
Многостранно приложим, без разтворители, специален грунд с кварцов пясък за предварително третиране на гладки или слабо- до непопиващи основи (под и стена) за вътрешно и външно приложение.
За полагане върху декофриран бетон, върху стари товароносими плочки (напр. плочка върху плочка), товароустойчиви дървени основи, върху различни метали, като напр. кутии за ролетни щори и върху всички непопивни основи, както и като всвързващ мост (адхезия) преди нанасяне на подова шпакловка.
При ТИС в контакт с лепила, изпитани по ETAG.

Свойства:
- Без разтворители и пластификатори (L.F.)
- Подобрява адхезионната способност
- Подходящ при подово отопление
- Бързосъхнещ
- Универсално приложим

Начин на обработка:



Технически данни			
SAP-Art. Nr.:	**2000568969**	**2000151774**	**2000151775**
ERGO		**37843**	**37844**
Вид опаковка (ОП)			
Единици на пале	360 Опак./палет (AT)	64 Опак./палет (AT)	36 Опак./палет (AT)
Разфасовка	1 l/опак.	5 l/опак.	10 l/опак.
Разходна норма	ок. 0,2 l/m²		
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.		
Плътност	ок. 1,56 kg/l		
Стойност на pH	ок. 8		
Плътност на втвърден бетон	ок. 78 %		
Време за съхнене	≥ 6 часа		
Температура на основата	> 5 - < 25 °C		

Основа на материала:
- Дисперсно свързващо вещество
- Подсилен с кварц

Условия по време на обработка:
По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.
До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).
Граничните площи, които няма да бъдат грундирани, трябва да се покрият, а пръските от грунда да се отстранят веднага.

Основа:
Всички товароносими основи са подходящи като: бетон, замазки, керамични плочки, много видове метали, мазилка и др.



RÖFIX AP 320

Грунд за сцепление

Начин на обработка:	Нанася се върху основата неразреден с валяк или гъста четка. Преди обработка грундът за сцепление RÖFIX AP 320 трябва да е напълно изсъхнал (свързал). За предотвратяване на потенциални влошаващи сцеплението замърсявания, грундът трябва да се нанесе най-късно след 3 дни.
Указания:	ЕС гранични стойности за продукта: (Кат. II A/g) / 30 g / L (от 2010) Този продукт съдържа < 30 g / L ЛОС
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Времето за съхнене зависи от основата и последващото покритие (виж техническите карти на RÖFIX замазки, подови саморазливни смеси и RÖFIX лепила за плочки).
Съхранение:	Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.