

RÖFIX AJ 612

Перлена фуга CG2 WA

Правни и технически указания:	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.
Области на приложение:	Водоотблъскващ, износоустойчив разтвор за фуги съгласно EN 13888 (CG2 WA), за фугиране на стена и под на керамични плочи, на плочи от гранитогрес, естествен и изкуствен камък, като напр. гранит и мрамор, за вътре и вън, както и за области под вода, на фуги с ширина от 2 до 15 mm. Може да се използва и в басейни с питейна вода.
Свойства:	• Може да се шламува • Водонеразтворим • Подходящо за подово отопление • Устойчива на мазнини, разтворители и киселини при pH >3 • Формоустойчива, устойчива на UV-лъчи и стареене • Със самочистващ ефект • Висока устойчивост на триене • Минимално водопоглъщане • Намалена склонност към изцветяване • С фибри
Начин на обработка:	
Основа на материала:	• Цимент • Пресяти пясъци • Добавки за подобряване на обработваемостта • Добавки за водоотблъскване • Добавки за подобряване на обработваемите качества
Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).
Основа:	Фугите трябва да са чисти и без остатъци от лепило и строителни материали.
Предварителна обработка на основата:	Попиващи основи и керамични плочки да се намокрят преди фугиране.
Приготвяне:	ROEFIXФугиращата смес се разбърква с механична бъркалка в съд с чиста вода, докато се получи хомогенна, пастьозна, без бучки маса.
Начин на обработка:	С гумена шпакла или подходящ фугиращ инструмент се запълват фугите плътно, като движението се извършва в диагонална посока спрямо тях. Да се обработва с гъба
Указания:	Почистването на фугите трябва да се прави диагонално или напречно, за да се предотврати отмиването на фугина и да се получи хомогенна картина на фугите. Свойствата на втвърдения разтвор, като якост на огъване и натиск след 28 дни, водопоглъщане след 30 min. и 4 часа, устойчивост на износване и свиване, отговарят на повишените изисквания съгласно EN 13888. Запазено е правото за отклонения в цвета поради строително-физични условия. Крайната якост се достига след около 7 дни, плувни басейни могат да се пълнят с вода след около 7 дни. Да не се използва при термални или саламурени бани. Да не се фугира при директни слънчеви лъчи. Почистването на фугите трябва да се прави диагонално или напречно, за да се предотврати отмиването на фугина и да се получи хомогенна картина на фугите.



RÖFIX AJ 612

Перлена фуга CG2 WA

Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. След като фугата изсъхне леко, повърхността на плочките се повиства с гъба. Излишният материал от плочките се отстранява с чиста, влажна гъба- при необходимост се почиства повторно.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност мин. 24 месеца (изключение прави само сивата боя: срок на годност мин. 12 месеца). Съгласно приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.