



Creteo®Gala CC 608 Rapid

Разтвор за ремонт на асфалт (зимен)

Правни и технически указания:	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.
Области на приложение:	CreteoGala CC 608 rapid е полуеластичен разтвор за ремонт на асфалт, който съчетава еластичността и безфуговото полагане на асфалта и якостта на натиск и другите положителни свойства на бетона. Служи за бързо, лесно и дълготрайно запълване на дупки в асфалт и бетон, с много бързо пускане в експлоатация на ремонтираните участъци. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.
Свойства:	• Устойчивост на мраз и соли за размразяване • Много бързо пускане на движението върху ремонтираните участъци • Висока якост като бетон и еластичност като битум • Пускане на движението 5-10 мин. след обработката • Не е необходим свързващ мост • Безвреден за околната среда • Рентабилен, дълготраен ремонт
Начин на обработка:	     
Основа на материала:	• Цимент • Битум • Добавки за подобряване на обработваемостта
Основа:	Отчупете и отстранете всички нездраво захванати части. Страните трябва да са с дълбочина мин. 1 cm, в противен случай може да се отчупят.
Предварителна обработка на основата:	Да се отстранят замърсявания и локви с вода. Дупката се третира с горелка за да се разтопи леда и да изсъхне.
Приготвяне:	Поради бързото си твърдяване материалът трябва веднага да се обработи. Най-добре е винаги да се смесват и полагат по-малки количества. Време за обработка: при +5 °C между 5 и 10 минути. Продуктът може да се обработва и при по-високи температури на основата от ок. +10 °C, като времето за обработка се скъсява до ок. 3–4 минути.
Начин на обработка:	CreteoGala CC 608 rapid се изсипва в дупката и се разпределя с мистрия. Издърва се и се загладва с подходящ инструмент или се набраздява с четка или метла.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Минимум 9 месеца съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при температура +20 °C и 65 % относителна въздушна влажност.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.