



## RÖFIX IA 622

Топлоизолационна система с EPS

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** Изолирането с експандиран полистирен (EPS, стиропор) съчетава отличият изолационен и икономически ефект с лесната обработка.  
Леката полистиролна твърда пяна е неразложима, трудногорима и не съдържа фреони.  
Минерален армиращ слой (Категория II-ра/сива/сив) с номинална дебелина на армировка слой 3 mm.  
Области на приложение: ново и старо строителство, височина на сградите до 28m.  
Функция/Качества: Евтин вариант на изолация. Лесна, рационална обработка. Добра термозащита (0,031-0,40 W/mK). Лека изолационна система с минимално собствено тегло.  
Реакция на огън: B-s2, d0 (EN 13501). Категория на ползване Удароустойчивост: Kat. II (> 3 джаула).  
Подходяща за старо и ново строителство.

- Свойства:**
- Топлоизолиращ
  - Отлична обработваемост
  - Без HFCKW и HFKW
  - Рентабилен вариант за топлоизолация
  - Лесна обработка
  - Оптимална енергийна ефективност
  - Лека изолационна система с ниско собствено тегло

Технически данни	
Разфасовка	1 Бр./опак.
Абсорбция на вода	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Европейска техническа оценка	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Сертификати от изпитване	ETAG 004
Време за съхнене	ок. 7 дни
Реакция на огън	B-s2, d0 (EN 13501-1)

**Разфасовка:** Дюбелиране - 6 бр./m<sup>2</sup>  
Не е нужно при ново строителство и тухлена зидария.  
Стени от бетонови тухли само след подходящо изпитване  
В краищата се поставят дюбели съгласно изискванията.

**Общи указания:** С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.  
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.  
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.  
Продуктите на RÖFIX както и използваните сировини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.  
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите.  
Акумулации технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.