



RÖFIX Renofino[®]

Универсална реновираща фина мазилка

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Минерална, реновираща и фина свързваща шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 до 10 mm. Фина изравнителна шпакловка върху минерални основи, като варо-циментови, гипсоварови, устойчиви стари мазилки или бетонови повърхности, както и гипсокартонени площи. За обработка на товарносими, алкалоустойчиви стари полимерни мазилки и бои. Не е подходящ за употреба върху ИТИС. Да не се използва в областта на фасадния цокъл и областта на водни пръски. Не е подходящ за лепене на изолационни площи. За обработка на стари товарносими мазилки (алкалоустойчиви полимерни мазилки) и товарносими стари бои (и алкалоустойчиви дисперсионни бои), както и конструктивни пукнатини. Оптимална основа за варови и силикатни бои.

- Свойства:**
- Отлична обработваемост
 - Завършваща мазилка с красива структура
 - Добро сцепление
 - Незначително свиване

Начин на обработка:



Технически данни

SAP-Art. Nr.:	2000148464
ERGO	44663
Вид опаковка (ОП)	(
Единици на пале	48 Опак./палет
Разфасовка	25 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 0,8 mm
Разходна норма	ок. 1,7 kg/m ² /mm
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка. При първоначално полагане и при големи площи се правят мострени участъци.
Необходимо количество вода	ок. 7,5 l/опак.
Дебелина на слоя	min. 2 mm
Минимална дебелина на слоя	1 mm
плътност в сухо състояние (EN 1015-10)	ок. 1.379 kg/m ³
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6) (EN 1015-11)	ок. 1.700 kg/m ³
Насипна плътност (B3345)	ок. 1.400 kg/m ³
Коефициент на проницаемост на водни пари μ	≤ 10



RÖFIX Renofino®

Универсална реновираща фина мазилка

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000148464
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	ок. 0,45 W/mK (таблична стойност) при P=50%
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	ок. 0,49 W/mK (таблична стойност) при P=90%
Стойност на pH	ок. 12
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K
Якост на натиск (28 d)	3 N/mm ² (EN 1015-11)
Якост на опън при огъване	\geq 1 N/mm ²
Якост на сцепление при опън (EN 1015-12)	\geq 0,08 N/mm ²
Модул на еластичност	ок. 3.500 N/mm ²
Абсорбция на вода (EN 998-1)	\geq 0,4 kg/m ² *min0,5
(EN 998-1)	GP
(EN 998-1)	CS II
(EN 998-1)	W _c 0
Максимална дебелина на полагане	10 mm
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.
Температура на основата	> 5 - < 25 °C
Реакция на огън	A1

Основа на материала:	<ul style="list-style-type: none">Въздушна варБял цимент (несъдържащ хромати)Дисперсно свързващо веществоБяло мраморно брашноДобавки за подобряване на обработваемосттаОрганични добавки < 5%
----------------------	---

Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C. По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.
--------------------------------	--

Основа:	Основата трябва да е суха, обезпрашена, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно грапава и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества, като кофражно масло и др. Да се спазват националните изисквания! Частично увредена мазилка трябва да се отстрани. Кухи и нездрави участъци в обекти, които са паметници на културата, могат да се отстраняват само след консултация. В случай, че те трябва да бъдат запазени, следва да се укрепят и запълнят съгласно предписанието. Като основи са подходящи бетон, основни мазилки или плоскости носещи мазилки (напр. Гипсокартон и др.). Новите бетонови площи трябва да са на възраст минимум 3 месеца, преди тяхната обработка.
---------	---



RÖFIX Renofino®

Универсална реновираща фина мазилка

Предварителна обработка на основата:	Нетовароносими стари мазилки или бои се отстраняват. Върху добре почистени и сухи бетонови повърхности не се изисква свързващ мост. При органични основи почистването се извършва с водна струя (напр. маркуч с вода), не под налягане. Основата трябва добре да изсъхне (около 10 дни при хубаво време). Когато все пак е използвана вода под налягане времето за съхнене съответно се удължава. Ронливи, песъчливи основи могат да се заздравят със силикатен дълбок грунд RÖFIX PP 201 SILICA LF. Гладки, прашни и силно хигроскопични основи, като гипсовите мазилки например е необходимо предварително да се обработят с RÖFIX PP 301 HYDRO LF.
Приготвяне:	При ръчна обработка една торба се смесва в проточен смесител с необходимото количество чиста вода до получаване на хомогенна смес. След като се разбърка се оставя да отлежи за ок. 10 минути (време на зреене). След това отново за кратко се разбърква. Свързалият материал не се разбърква повторно.
Начин на обработка:	При „ръчна обработка“ разбърканият материал се нанася с малашка или мистрия. Оптимално нанасянето се извършва на два слоя, като всеки един от тях е дебел мин. 1 mm. Първият слой се нанася в малко по-твърда консистенция. Чрез вторият слой се постига равномерна структура на повърхността. При „машинна обработка“ се пръска с обичайните машини за фини мазилки. След нанасяне се заглежда равномерно с мастар. Положената мазилка може да се изпердаши в последния етап, като филцова мазилка с подходяща пердашка.
Указания:	Не е подходяща за полагане на керамични площи върху големи площи или по-тежки площи от естествени камъни. Полагане на площи върху малки повърхности в помещения подложени на влага (напр. кухни, тоалетни и бани) е възможно след достатъчно втвърдяване (мин. 4 седмици). Варови мазилки не се препоръчват за влажни помещения. За добро регулиране на климата в помещенията са подходящи паро- и CO2- пропускливи бои, като например RÖFIX SESCO варова боя или RÖFIX PI 223 MINERAL, сътв. PI 262 ÖKOSIL PLUS. При боядисване върху варови мазилки да се има предвид високата паропропускливост, но и високата дифузия на въглеродния двуокис. Поради това трябва да се прецени времето на съхнене преди нанасяне на боята. Време на съхнене преди силикатна боя минимум 4 седмици.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Пресният разтвор се обработва в рамките на 2 часа. По време на стягане и особено при употреба на отопителни уреди са необходими добри условия за съхнене и втвърдяване (ударно проветряване). Не се разрешава директно нагряване на мазилката. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. За външно приложение е необходимо полагане на завършващ слой с RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT силикатна външна боя или RÖFIX PE 419 ETICS или RÖFIX PE 518 PREMIUM силиконова боя. Повърхностите на мазилките се класифицират според указанията „Повърхност на вътрешни мазилки“ на немския съюз за гипсови мазилки Берлин, издание 2011 и ÖNORM B3346:2012 в класове от Q1 до Q3.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.



RÖFIX Renofino®

Универсална реновираща фина мазилка

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за
истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на
потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения
или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да
провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните сировини подлежат на непрекъснат контрол,
като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с
приложението и обработката на нашите продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от
търговския представител.
Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди
употреба моля да се запознаете със съдържанието му.