



RÖFIX 772

Стъргана мазилка

Правни и технически указания:	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.
Области на приложение:	Фабрично приготвена благородна мазилка CR-CS II-W2 спрямо EN 998-1. Минерална, хидрофобна, дебелослойна завършваща мазилка за направа на драскана структура на фасади върху варо/циментови хастарни мазилки и ТИС. Класическите търкани мазилки нямат нужда от уеднаквяващо боядисване. Като специална смес този продукт се доставя и нехидрофобирано.
Свойства:	• Водоотблъскваща • Силно паропропусклива • Облагороден с добавка на слюда
Начин на обработка:	
Основа на материала:	• Въздушна вар • Бял цимент (несъдържащ хромати) • Бял, селектиран мраморен пясък
Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).
Основа:	Основата трябва да е суха, обезпашена, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно грапава и товароносима, без изцветявания и разделителни вещества, като кофражно масло и др. Варови/циментови хастарни мазилки могат да се измазват след втвърдяване. Шпакловките за топлоизолация се нанасят в изискуемата дебелина на слоя. Те трябва да са напълно изсъхнали (мин. 5 дни, при влажно и студено време - по-дълго). Тези топлоизолационни хастарни мазилки трябва да бъдат достатъчно релефни. Това се постига, като непосредствено след влагането на мрежата, мазилката се нагрява на кръст с фина назъбена маламашка (напр. 4x4 или 6x6 mm). Тези бразди позволяват механичната връзка със завършващата мазилка.
Пригодност на основата:	Варови хастарни мазилки: Да не се използва върху тези основи. Варови/циментови хастарни мазилки: подходяща Леки хастарни мазилки: Върху изравнителни шпакловки (Renostar или Renoplus) Топлоизолационни мазилки: Да не се използва върху тези основи. Бетон: Върху изравнителни шпакловки (Renostar или Renoplus) Топлоизолационни системи, топлоизолационни мазилки, еластични основи: Върху среднослойни системи (Unistar) Стара минерална, небоядисана мазилка: подходяща Стара мазилка с минерална боя: подходяща Органична стара мазилка: Да не се използва върху тези основи. Гипсови хастарни сухи мазилки: Да не се използва върху тези основи. Гипсокартонени плоскости: Да не се използва върху тези основи. Гипсофазер (напр. Fermacell): Да не се използва върху тези основи.
Предварителна обработка на основата:	Силно попиващи основи се пръскат предварително равномерно с вода или се грундират с подходящ грунд за изравняване на попиваемостта (изключение правят гипсовите мазилки). Силно попиващи основи се грундират предварително с подходящ, силиконов RÖFIX дълбокопроникващ грунд. Основата се нагрява с ренде. Гладки бетонови повърхности се обработват предварително с RÖFIX строително лепило/шпакловъчна смес.



RÖFIX 772

Стъргана мазилка

Приготвяне:	Сухата смес се сипва в чист съд с чиста вода и се разбърква хомогенно с нискооборотна електрическа бъркалка. Температурата на водата за направата на разтвора не трябва да надвишава +25 °C. След като се разбърка се оставя да отлежи за ок. 10 минути (време на зрееене). След това отново за кратко се разбърква. По време на обработката смесената завършваща мазилка се разбърква често, за да се избегне утаяване на гранулите. При възможност се смесва цялото количество за една фасада (но минимум 3 торби).
Начин на обработка:	Нанася се с подходяща неръждаема стоманена маламашка. Нанася се в посока от горе надолу с формата на скеле, в дебелина 3-4 пъти по-голяма, спрямо структурното зърно на материала (напр. 10-12 mm дебелина при драскана мазилка с едрина 3 mm). Прясно нанесената драскана мазилка се изглажда със зъбчеста маламашка, за да не се получават въздушни мехурчета. Съседни площи се обработват без прекъсване „прясно в прясно“. Върху RÖFIX TIS, изпълнени с RÖFIX Unistar Light (системи с EPS и минерална вата), след хастарната мазилка RÖFIX Unistar Light, се създава контактен слой с назъбена маламашка 4-6mm, след което след неговото втвърдяване се пръска хастарна мазилка. Мазилка се изстъргва равномерно с подходящ инструмент. Точното време за издракване зависи от температурата и трябва предварително да се провери. Идеалното време е тогава, когато зрънцето започне да „отскача“ и да не остава върху пердашката. Повърхността на мазилката трябва да се изчисти с мека четка след достатъчно изсъхване.
Указания:	Дебелина на слой - при дебелослойни завършващи мазилки: Те се нанасят в 3 до 4 пъти повече от едрината на структурното зърно на мазилката. Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди. При фабрично оцветени сухи мазилки няколко опаковки се смесват хомогенно в голям съд, с цел уеднаквяване на различни консистенции и различни цветови нюанси. При повторна доставка се смесва остатъка от стария материал с новодоставения.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Други строителни елементи (напр. стъклени или лъскави алуминиеви площи) се предпазват до карбонизацията от течаща дъждовна вода чрез конструкция или боядисване. Всички варови и циментови продукти са силно алкални и могат да разяждат (стъклото заслепява, чистият алуминий потъмнява).
Указания за обработка:	Пресният разтвор се обработва в рамките на 2 часа. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Стърганите мазилки не се боядисват. Последващо хидрофобиране може да се извършва само върху сухи мазилки. Особено при цветните мазилки може да се хидрофобира най-рано след 2-3 седмици.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: минимум 12 месеца Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.



ROFIX 772

Стъргана мазилка

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

При пастьозни завършващи мазилки, основата трябва да има минимална якост на натиск $1,5 \text{ N/mm}^2$. Да не се нанася върху мокри основи и върху хоризонтални повърхности с водно натоварване. Пълна гаранция, че по време на съхненето няма да се появят петна не може да се даде, поради различните атмосферни влияния и различните условия на всеки строителен обект. Поради употреба на естествени суровини, може да се получат малки разлики в цветовете. Съседни повърхности с оцветени мазилки трябва да бъдат нанесени само с мазилки от една и съща доставка/партида. При следващи поръчки трябва да се упомене, за кой строителен обект са, както и датата на получената първа доставка. При стари (залежали) материали е възможна промяна в цветовете. Преди нанасяне се прави проба, дали цвета съответства на вече положеният цвят. Рекламации относно отклонения в цвета след полагане не се приемат.

Атмосферното влияние, интензитета на UV-лъчението и въздействието на влагата с течение на времето променят повърхността. Възможна е видима промяна на цветовете. Тази промяна се повлиява от условията на обекта и материала. Препоръка: Устойчивостта на по-наситените и/или на много тъмните цветове се подобрява чрез допълнително нанасяне на боя.

При ненапълно изсъхнали повърхности влагонатоварване, като напр. конденз, мъгла/дъжд, може да доведе до отделяне на синергични вещества, които да се наслоят върху повърхността. В зависимост от интензитета на цвета, видимите ефекти са различни. Те не оказват влияние върху качеството на продукта. Ефектите изчезват при други атмосферни влияния.

Продуктите на ROFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности.

Поради употребата на естествени суровини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия ($+20^\circ\text{C}/65\%$ отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.