



RÖFIX 831

Лека посипка

Правни и технически указания:	При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.
Области на приложение:	Като топлоизолационна, подобряваща защитата срещу ударен шум изравнителна посипка, която се полага под плаваща замазка в частния сектор. Идеална за изравняване на нива, сводове и плоски покриви Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.
Свойства:	• Бърза проходимост • Топлоизолиращ • Намалява ударния шум • Чиста строителна площадка • Ниско обемно тегло
Начин на обработка:	      
Основа на материала:	• Специално свързващо вещество • Лека добавка (органична) • Добавки за подобряване на обработваемостта
Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).
Предварителна обработка на основата:	Остатъци от хоросани и ронлив бетон трябва да бъдат премахнати.
Приготвяне:	Смесва се със зададеното количество вода до земновлажна консистенция в смесител със свободно падане или помпа за замазки.
Начин на обработка:	Изравнителната посипка се загладва с мастер до определеното ниво. Нанесената посипка се уплътнява с мистрия, гребло или лопата преди да се заглади. Може да се обработва и изпомпва от всички подходящи бъркалки и помпи за замазки. Специално за RÖFIX 831 се препоръчва използване на система - помпа за замазка със RÖFIX наклонен шнек (затворена система за чиста строителна площадка)
Указания:	Предозирането на вода води до измиване (отстраняване) на свързващото вещество от леката добавка, удължаване на времето за съхнене, както и до намаляване на качеството, съответно на здравината на замазката. Изравнителната посипка RÖFIX 831 трябва да бъде покрита със замазка върху разделителен слой (не свързвана замазка) с минимално тегло на замазката от 80 kg на квадратен метър.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Времето за съхнене зависи от дебелината на слоя (мин. 3 см, макс. 30 см). Ниските температури и високата влажност повишават времето за съхнене. Да се смесват само цели торби.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: min. 6 месеца Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.



RÖFIX 831

Лека посипка

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.