



RÖFIX 640

Санираща мазилка R-W

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Санираща мазилка при влажни и солосъдържащи зидарии. Може да се структурира многостранно благодарение на фината зърнометрия.
Съгласно WTA-директива 2-9-04/D, саниращ разтвор за хастарна мазилка съгласно Önorm 3345. Санираща мазилка R в съответствие с EN 998-1.
За саниране на влажни и атакувани от соли зидарии, върху външни фасади и вътрешни повърхности.
При старо и ново строителство за саниране на стени, подложени на силна влага (мазета, перални помещения и др.).
При високо влагонатоварване, високо съдържание на соли (виж класификацията съгласно ÖNORM B3355-1) или при големи дебелини, мазилката се полага двуслойно или многослойно. При високо съдържание на соли се препоръчва използването на двуслойната система за саниране на мазилки RÖFIX RS2.
При напорна вода, покачваща се влага и други източници на влажност в зидарията да се приложат подходящи мероприятия.
За проблеми, свързани с образуването на конденз са подходящи системите за саниране на мазилки. Препоръчваме вътрешна изолация, като напр. системата RÖFIX Renopor.

Свойства:

- Силно паропропусклива
- Висока устойчивост на соли
- Добра машинна обработка
- Отлична обработваемост
- Големи дебелини на нанасяне

Начин на обработка:



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000148061
ERGO	10441
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	42 Опак./палет
Разфасовка	30 Kg/опак
Зърнометрия	0 - 1,5 mm
Добив в литри	ок. 25 l/опак.
Разходна норма	ок. 1,22 kg/m ² /mm
Добив/покривност	ок. 2,5 m ² /cm/опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Необходимо количество вода	ок. 7,5 l/опак.
Дебелина на слоя	min. 20 mm
Минимална дебелина на слоя	20 mm
плътност в сухо състояние (EN 1015-10)	ок. 1.300 kg/m ³



RÖFIX 640

Санираща мазилка R-W

Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000148061
Коефициент на проницаемост на водни пари μ	ок. 11
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	0,45 W/mK (таблична стойност) при P=50%
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry (EN 1745:2002)	0,49 W/mK (таблична стойност) при P=90%
Стойност на pH	ок. 13
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 kJ/kg K
Якост на натиск (28 d)	$\geq 4,5$ N/mm ² (EN 1015-11)
Якост на сцепление при опън (EN 1015-12)	$\geq 0,08$ N/mm ²
Модул на еластичност	ок. 4.000 N/mm ²
Абсорбция на вода	$\geq 0,3$ kg/m ² /24 h
(EN 998-1)	R
(EN 998-1)	CS II
Сертификати от изпитване	MA 39 - VFA Виена/Австрия въз основа на WTA-директивата
Порьозност	≥ 40 %
Съдържание на въздух (EN 1015_7)	ок. 20 %
Максимална дебелина на полагане	ок. 60 mm
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.
Температура на основата	> 5 - < 25 °C
Реакция на огън	A1
Якост на натиск	CS II

Основа на материала:

- Цимент
- Висококачествен варовиков пясък
- Лека добавка (минерална)
- Добавки за подобряване на обработваемостта
- Висока паропроходимост

Условия по време на обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.
По време на обработката и втвърдяването на материала, което трябва да е минимум три дни, да се пази от замръзване.
Във влажни помещения (като напр. мазета или помещения в строеж с отн.влажност над 65%) въздушната влажност трябва да се намали чрез подходящо нагряване, проветрение или изсушаване, така че мазилката да изсъхне равномерно.



RÖFIX 640

Санираща мазилка R-W

Основа:	При новоположени хастарни мазилки (напр. варови/циментови и др.) съгласно предписанията на производителя се спазва време за стягане/съхнене от мин. 2-3 седмици. Основата трябва да е чиста, здрава, суха, обезпрашена, товароносна и без изцветявания, разделителни вещества, синтеровани слоеве и замърсявания от всякакъв вид. Да се спазват националните изисквания!
Предварителна обработка на основата:	Старата мазилка се отстранява до около 1 m над видимата повредена или влажна част, фугите на оголения зид се изстъргват на ок. 2 cm дълбочина, изчуканият материал веднага се изнася от строителната площадка, повърхността се почиства и се оставя да изсъхне. Отстраняват се останали частици, мръсотия, прах и др. Повредените камъни се подменят. Фуги и откъртвания се попълват предварително с пореста хастарна мазилка RÖFIX 648. При нужда от подобряване якостта на сцепление или регулиране на попиваемостта на основата се нанася RÖFIX 671 хоросан за предварителен шприц, мрежесто с ок. 60% покривност. Около 40% от основата трябва да остане непременно видима. Като изравнителен хоросан и за попълване на по-големи неравности се използва RÖFIX 648 пореста хастарна мазилка. При каменна зидария и непопиваща основа се нанася предварителен шприц.
Приготвяне:	При „ръчна обработка“ една торба се смесва хомогенно с необходимото количество чиста вода и се разбърква с електрическа бъркалка или със смесител с принудително действие. Време на смесване при ръчна работа ок. 2 - 3 минути, не повече. Да се избягва прекомерно бъркане (води до намаляване на якостта). Свързалият материал не се разбърква повторно.
Начин на обработка:	Хомогенно смесеният материал се нанася с мистрия и се загладва с мастар (алуминиев при циментовите мазилки и дървен при варовите). При „машинна обработка“ се пръска с обичайните машини за фини мазилки. Накрая нанесената мазилка се загладва с мастар. Време за съхнене преди следващо нанасяне е 1 ден/мм дебелина на мазилката. RÖFIX Саниращи мазилки могат да се нанасят едно- или многослойно с минимална дебелина от 20 mm. (Изключение RÖFIX 640 Санираща мазилка при RS2: мин. 15 mm). Машините за мазилки трябва да се окомплектоват с подходящ вал за смесване и статор. Положената мазилка може да се изпердаши в последния етап, като филцова мазилка с подходяща пердашка.
Указания:	Върху фасади, мокрите пердета от юта, положени на външната страна на скелето, предотвратяват едно бързо съхнене на варовите мазилки. В горещо и сухо време може да се наложи едно допълнително овлажняване на нанесената мазилка. След изсъхване на долния слой на мазилката трябва да се отстранят евентуално избилияте навън соли (напр. чрез изчеткване) Покрития на дисперсна или гипсова основа, както и керамични плочки трябва да се изпълняват едва след пълното изсъхване на основата - най-рано след 4 седмици. Завършващи мазилки или покривни мазилки, които се полагат върху саниращите мазилки, трябва да отговарят на Указанията на WTA. Неподходящи покрития могат да доведат до проблеми със сцеплението или до функционални нарушения в саниращите системи. Валидни са инструкцията „Саниращи системи с мазилка“ 2-9-04/D на WTA или техническата карта 2003 „Саниращи мазилки и системи“.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал. Пресният разтвор се обработва в рамките на 2 часа.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. минимум 12 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °C, 65 % относ. влажност.



RÖFIX 640

Санираща мазилка R-W

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.