



RÖFIX XPS-R 035

XPS изолационна плоча за областта на периметъра

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Екструдирен полистирен - твърд пенопласт, с вафлена повърхност за периметърна и фасадна изолация.

Свойства:

- Топлоизолиращ

Начин на обработка:**Технически данни**

SAP-Art. Nr.:	2000148774	2000148775	2000148776	2000148777	2000149241
NAV-Art. Nr.:	111330	111332	111334	111336	113884
Вид опаковка (ОП)					
Единици на пале					
Разфасовка	15 m ² /опак.	9 m ² /опак.	6,75 m ² /опак.	6 m ² /опак.	1,5 m ² /опак.
Дебелина	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	200 mm
Ширина	125 cm				
Височина	60 cm				
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry	0,035 W/mK				
Средна плътност	ок. 30 kg/m ³				
Температура на основата	> 5 °C				
Реакция на огън	E (EN13501-1)				

Условия по време на обработка:

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

Съвети за безопасност:

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение:

На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: min. 12 месеца.

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.
Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.