



SUPER WEISS GIPS 604

Super biela sadrová stierka do 3 mm

Oblasť použitia: Suchá zmes určená na ručné a strojové omietanie stien a stropov vo vnútornom prostredí. Je vhodná na vytvorenie dokonale hladkej vrstvy pre náterové hmoty a ušľachtilé omietky na stenách a stropoch s vápenno-cementových a sadrových omietok, sadrokartónových dosiek atď.

- Vlastnosti:**
- Dokonale hladký povrch
 - Jednoduché spracovanie
 - Vysoká adhézia
 - Bez zmrašťovania
 - Super biela
 - Ekologický
 - Na ručné aj strojové spracovanie

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	315056
Druh obalu	
Množstvo v balení	20 kg
Množstvo na palete	54 ks./pal.
Farba	Biela
Spotreba	0,8 kg/m ² /mm

Dalšie technické údaje:
Hrúbka filmu: do 3 mm
Čas použiteľnosti: > 50min
Pevnosť v tlaku: ≥ 2,0 N/mm²
Prídržnosť: ≥ 0,10 N/mm²

Materiálové zloženie:

- Prírodná sadra
- Minerálne plnivá
- Aditíva

Podklad: Podklad musí byť čistý a vhodne pripravený. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008. Prechody rôznych stavebných podkladov a miesta náchylné na prasknutie je nutné vystužiť armovacou mriežkou. Kovové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s omietkou, by mali byť chránené proti korózii.

Typ podkladu:
Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Betón, oceľobetón: Upraviť penetračným prípravkom GRUND 310

Príprava výrobku: Ručné spracovanie: suchú zmes nasypať do nádoby s odporúčaným množstvom čistej, studenej vody a zamiešať ručne alebo pomocou elektrického miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek. Po uplynutí technologickej prestávky cca 5 minút ešte raz dôkladne premiešať. Pre uľahčenie práce odporúčame použiť miešacie zariadenie určené na stierky. V prípade potreby, v závislosti od podmienok na stavbe, množstvo vody skorigovať. Zatuhnutý alebo už vytvrdnutý materiál nemiešať znova s vodou alebo s čerstvou zmesou. Pred zamiešaním ďalšieho množstva suchej zmesi sa odporúča nádobu vyčistiť. Zvyšky mokrej zmesi môžu ovplyvniť dobu tuhnutia stierky.

Spracovanie: Po celkovom vyschnutí stierky je možné prípadné nerovnosti prebrúsiť jemným brúsnym papierom (180-220) alebo brúskou na sadrokartón. Eventuálne nedokonalosti dôkladne očistiť od prachu a znova upraviť stierkou.

**KREISEL®**

SUPER WEISS GIPS 604

Super biela sadrová stierka do 3 mm

Podmienky spracovania:	Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +25°C. Aplikáciu stierky je možné vykonávať až po dokončení zmrašťovania a vyschnutí stien a betónových prvkov. Podklady pre jemné stierky musia byť trvanlivé, pevné, nedeformovateľné.
Poznámky:	Po ukončení prác je dôležité vetranie miestností.
Skladovanie:	Max. 6 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v nepoškodenom obale.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.