



ROLL GIPSEL 696

Elastická stierka na ručné a strojové spracovanie, do 2 mm

Oblasť použitia:

Vysoko kvalitná sadrová stierka na báze polyméru určená k okamžitému spracovávaniu vo vnútornom prostredí, vhodná aj do miestností s vyššou vlhkosťou. Tixotropná.

Vytvára dokonale hladkú vrstvu na vápennocementových, sadrových omietkach ako aj na sadrokartóne.

Vhodná na ručné (valčekom) aj strojové spracovanie.

Vlastnosti:

- Na ručné aj strojové spracovanie
- Na aplikáciu pomocou valčeka
- Ideálne hladká
- Pure white
- Tixotropná
- Možnosť spracovania za mokra (bez prachu)
- Flexibilná

Spracovanie:

Technické údaje	
Číslo výrobku	425838
Druh obalu	
Množstvo v balení	20 kg
Množstvo na palete	33 ks./pal.
Farba	Biela
Spotreba	1,9 kg/m ² /mm

Dalšie technické údaje:

Zrornosť: 0 - 315µm

Hrúbka filmu: do 2mm

Čas schnutia: 2 hodiny (pri teplote +20°C)

Vykonávanie ďalších realizačných prác: po cca 24 h

Prídržnosť na betón: ≥ 0,5 N/mm²

Prídržnosť k sadrokartónovej doske: ≥ 0,2 N/mm²

: • EN 15824

Materiálové zloženie:

- Polyméry
- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Voda

Podklad:

Podklad musí byť čistý a vhodne pripravený.

Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť prípravkom ALGENKILLER 1008.

Rôzne druhy podkladu, inštalačné drážky a miesta vystavené vyššiemu namáhaniu je nutné vystužiť sklotextilnou mriežkou.

Kovové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s omietkou, by mali byť chránené proti korózii.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou

Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Sadrokartón: upraviť prípravkom GRUND-W 301 alebo adhéznou maltou

Betón, oceľobetón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Hladký betón: Upraviť penetračným prípravkom GRUND 310

Hladké, málo nasiakavé podklady: Upraviť penetračným prípravkom GRUND 310



ROLL GIPSEL 696

Elastická stierka na ručné a strojové spracovanie, do 2 mm

Príprava výrobku:	Výrobok je pripravený k okamžitému použitiu. V prípade ručného nanášania nemiešať s vodou ani ďalšími materiálmi. V prípade použitia valčeka alebo striekacieho zariadenia je možné pridať malé množstvo vody na zlepšenie konzistencie. Pred použitím obsah balenia dôkladne premiešať. Pri nanášaní striekaním sa odporúča pridať približne 0,2 l vody na 20 kg hotového výrobku. Na striekanie je možné použiť zariadenie Graco Mark 7 s dýzou 533. Striekať pod tlakom 190 bar. Zatuhnutý alebo už vytvrdnutý materiál nemiešať znova s vodou alebo s čerstvou zmesou.
Spracovanie:	Po príprave podkladu naniesť stierku podľa zvolenej metódy: nerezovým hladítkom, valčekom alebo striekaním. Ak je potrebné naniesť niekoľko vrstiev, naneste ďalšiu vrstvu po naviazaní predchádzajúcej. Po celkovom vyschnutí stierky je možné prípadné nerovnosti prebrúsiť jemným brúsnym papierom (180-220) alebo brúskou na sadrokartón.
Podmienky spracovania:	Počas spracovania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +25°C. Aplikáciu stierky je možné vykonávať až po dokončení zmršťovania a vyschnutí stien a betónových prvkov. Podklady pre jemné stierky musia byť trvanlivé, pevné, nedeformovateľné.
Poznámky:	Po ukončení prác je dôležité vetranie miestností.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C. Na suchom mieste v nepoškodenom obale.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.