

ROLL GIPSEL 696

Elastická stierka na ručné a strojové spracovanie, do 2 mm


Oblasť použitia:

Vysoko kvalitná sadrová stierka na báze polyméru určená k okamžitému spracovávaniu vo vnútornom prostredí, vhodná aj do miestností s vyššou vlhkosťou. Tixotropná.
Vytvára dokonale hladkú vrstvu na vápennocementových, sadrových omietkach ako aj na sadrokartóne.
Vhodná na ručné (valčekom) aj strojové sracovanie.

Vlastnosti:

- Na ručné aj strojové spracovanie
- Na aplikáciu pomocou valčeka
- Ideálne hladká
- Pure white
- Tixotropná
- Možnosť spracovania za mokra (bez prachu)
- elastické

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	**425838**
Druh obalu	
Množstvo v balení	20 kg
Množstvo na palete	33 ks./pal.
Farba	Biela
Spotreba	1,9 kg/m²/mm
Čas schnutia	cca. 2 hod (pri teplote +20 °C)
Hrúbka vrstvy	2 mm
Začiatok tuhnutia	cca 24 h
Prídržnosť na (Betón)	≥ 0,5 MPa
Prídržnosť na (Sadrokartón)	≥ 0,2 MPa

Výrobok vyhovuje:

- EN 15824

Materiálové zloženie:

- Voda
- Dolomitické vápno
- Aditíva
- Polyméry

Podklad:

Podklad musí byť čistý a vhodne pripravený.
Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom.
Rôzne druhy podkladu, inštalačné drážky a miesta vystavené vyššiemu namáhaniu je nutné vystužiť sklotextilnou mriežkou.

Typ podkladu:

Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Sadrokartón: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Betón, oceľobetón: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302
Hladký betón: Upraviť penetračným prípravkom GRUND 310
Hladké, málo nasiakavé podklady: Upraviť penetračným prípravkom GRUND 310



ROLL GIPSEL 696

Elastická stierka na ručné a strojové spracovanie, do 2 mm

Príprava výrobku:	Výrobok je pripravený k okamžitému použitiu. V prípade ručného nanášania nemiešať s vodou ani ďalšími materiálmi. V prípade použitia valčeka alebo striekacieho zariadenia je možné pridať malé množstvo vody na zlepšenie konzistencie. Pred použitím obsah balenia dôkladne premiešať. Pri nanášaní striekaním sa odporúča pridať približne 0,2 l vody na 20 kg hotového výrobku. Na striekanie je možné použiť zariadenie Graco Mark 7 s dýzou 533. Striekať pod tlakom 190 bar. Zatuhnutý alebo už vytvrdnutý materiál nemiešať znova s vodou alebo s čerstvou zmesou.
Spracovanie:	Po príprave podkladu naniesť stierku podľa zvolenej metódy: nerezovým hladítkom, valčekom alebo striekaním. Ak je potrebné naniesť niekoľko vrstiev, naneste ďalšiu vrstvu po naviazaní predchádzajúcej. Po celkovom vyschnutí stierky je možné prípadné nerovnosti prebrúsiť jemným brúsnym papierom (180-220) alebo brúskou na sadrokartón.
Podmienky spracovania:	Počas spracovávania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C. Aplikáciu stierky je možné vykonávať až po dokončení zmrašťovania a vyschnutí stien a betónových prvkov. Podklady pre jemné stierky musia byť trvanlivé, pevné, nedeformovateľné.
Poznámky:	Po ukončení prác je dôležité vetranie miestností.
Skladovanie:	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.
Všeobecné informácie:	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu 20 stupňov Celzia. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.