



RÖFIX 12

Punte de aderență

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare:

RÖFIX 12 este utilizat pe beton și suporturi netede sau slab absorbante pentru a obține un strat aderent perfect pentru tencuirea în interior și în exterior. RÖFIX 12 poate fi, de asemenea, utilizat pentru a trata în prealabil suprafețe neuniform absorbante. Nu este adecvat pentru RÖFIX 618 și RÖFIX 620 tencuieli suport de ciment.

Proprietăți:

- Mineral
- Grund de aderență
- Colorat roșu

Punere în operă:



Date tehnice:

SAP-Art. Nr.:	2000148167
NAV-Art. Nr.:	117895
Tip ambalaj	
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Culoare	Roșu
Granulație	0 - 1,2 mm
Consum	ca. 0,45 kg/m ²
Randament	ca. 45 m ² /UM
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	6,5 l/UM
Densitate în vrac (EN 12190)	ca. 1.150 kg/m ³
Valoare pH	ca. 12
Timp de uscare	≥ 24 h
Temperatura suportului	> 5 - < 30 °C

Compoziție:

- Var
- Pentru utilizare pe clădiri monument istoric, deoarece este pur mineral, fără ciment și hidraulic.
- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Fără solvenți organici
- Mineral

Condiții punere în operă:

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).



RÖFIX 12

Punte de aderență

Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, efflorescențe, funingine, etc. Umiditatea reziduală la suporturile de beton trebuie să fie sub 3,0 % din masă (după măsurătoarea CM). Trebuie îndepărtate materialele ce pot forma un strat separator (ceară, ulei de cofrare).
Pregătirea suportului:	Se recomandă prealabil verificarea rezistenței suportului prin metoda zgârierii.
Pregătire:	La amestecare manuală 2 - 3 minute timp de amestecare. Conținutul recipientului trebuie amestecat des.
Punere în operă:	La aplicarea cu trafaletul, pensula sau cu un echipament de șprîțuit se aplică la consistență uniformă ca cea a mierii și se obține o suprafață finală aderentă.
Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
Informații punere în operă:	Amestecul de material se malaxează din nou pentru a preveni sedimentarea. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare. Timp de așteptare înainte de aplicarea tencuiei: min. 24 ore. Timp de prelucrare: cca. 2 ore. Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt. În condiții meteorologice extreme, sunt necesare măsuri pentru protejarea puntei de aderență cuarțoase încă proaspătă (umbrire, umezire, protecție împotriva ploii prin stropire etc.).
Depozitare:	În spații uscate, protejat împotriva umezelii. Minim 12 luni.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.