HASIT AUFBRENNSPERRE

Amorsă pentru neutralizare absorbție

Domenii de utilizare: Amorsă pentru reducerea și egalizarea absorbției suporturilor puternic sau inegal absorbante, precum zidărie din BCA sau uşoară, înainte de aplicarea tencuielilor pe bază de ipsos, var sau ciment.

Proprietăţi:
- Fără solvenți
- Se poate pulveriza
- Egalizează absorbția suportului

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	**2000006528**
EAN	4038502101006
Nr. taxă vamală	32099000
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	10 l/UM
Unități per palet	60 UM/Pal.
Culoare	albastru
Consum	ca. 0,35 l/m²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Greutate specifică	1 kg/l
Timp de uscare	ca. 24 h
Valoare pH	9
Cod COV	2004/42/EG IIA(g) max. 30 g/l: < 30 g/l

Compoziţie:
- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare

Condiții punere în operă: În decursul aplicării şi uscării temperatura aerului şi a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C şi nici să crească peste +30 °C.
Până la uscare completă suprafeţele trebuie protejate de îngheţ, uscare prea rapidă (expunere la curenți de aer, raze solare directe) şi umiditate suplimentară (ploaie).

Suportul: Suportul trebuie să fie uscat și curat.
Suportul trebuie controlat conform normelor în vigoare

Pregătire: Gradul de diluare se stabilește în funcție de absorbția suportului. Trebuie evitată suprasaturarea suprafețelor cu amorsă.
Conţinutul recipientului trebuie amestecat des.

Zubereitung und Verdünnungsgrad

Untergrund	Innenputz	Außenputz
Leichthochlochziegel warme, trockene Witterung, > 25°C	mind. 1:10	mind. 1:10
Porenbeton	1:3	1:5
Kalksandstein	1:5	1:5

HASIT AUFBRENNSPERRE

Amorsă pentru neutralizare absorbție

Punere în operă:	Nu amestecați cu alte materiale. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare. Timp de uscare înainte de stratul final cca. 24 de ore (în funcție de umiditate și temperatură). Înainte de aplicarea stratului următor verificaţi dacă stratul suport este complet uscat.
Depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între +5 °C şi +30 °C. Depozitare max. 12 luni.
Informații pericole:	Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.