



RÖFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Llaç për fuga të imëta, rezistente ndaj gërvishjeve sipas EN 13888 (CG 2A) për ngjyjen e pllakave qeramike dhe gres, mozaikë, në mur dhe zonën e dyshemesë.
Për gjerësinë e fugave deri në 5mm.
I përshtatshëm për dysheme me ngrohje

Karakteristikat:

- Hapje me rrul ose furçë
- I patretshëm në ujë
- E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
- Tendencë të ulët lulëzimi
- Ruan formën, rezistent ndaj rrezeve UV dhe vjetërimit
- Rezistent ndaj vajrave dhe acideve me pH>3
- Rezistent ndaj gërvishjeve

Përpunimi:**Të dhëna teknike**

SAP-Art. Nr.:	2000569372	2000569373	2000569374	2000569375	2000569376
NAV-Art. Nr.:	145450	145451	145452	145453	145456
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	240 Nj./Pal				
Sasi për njësi	2 kg/Nj.				
Ngjyra	E bardhë	Bezhë	Bahama bezhë	Karamel	Gri argjendi
Konsumi	ca. 0,65 kg/m ³				
Konsumi	0,4–0,6 kg/m ² për 3 mm gjerësi fuge 0,8–1,2 kg/m ² për 5 mm gjerësi fuge				
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.				
Konsumi i ujit	ca. 0,6 l/Nj.				
Vlera e pH	ca. 12				
Forca në shtypje (28 d)	≥ 15 MPa				
Forca në përkulje	≤ 7 MPa				
Koha e hapur	ca. 2 h				
Gatë për tu shkelur	ca. 24 h				
Gjerësia e fugës	max. 5 mm				
Rezistenca ndaj vjetërimit	Iart				
Koha e tharjes	ca. 7 d				
Koha e maturimit	ca. 5 min				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000569377	2000569378	2000569381	2000569393	2000569383
NAV-Art. Nr.:	145457	145458	145464	145507	145466
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	240 Nj./Pal	240 Nj./Pal	240 Nj./Pal	240 Nj./Pal	75 Nj./Pal



RÖFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur

SAP-Art. Nr.:	2000569377	2000569378	2000569381	2000569393	2000569383
Sasi për njësi	2 kg/Nj.	2 kg/Nj.	2 kg/Nj.	2 kg/Nj.	5 kg/Nj.
Ngjyra	Manhatan	gri	Antrazit		E bardhë
Konsumi	ca. 0,65 kg/m ³				
Konsumi	0,4–0,6 kg/m ² për 3 mm gjerësi fuge 0,8–1,2 kg/m ² për 5 mm gjerësi fuge				
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.				
Konsumi i ujit	ca. 0,6 l/Nj.	ca. 0,6 l/Nj.	ca. 0,6 l/Nj.	ca. 0,6 l/Nj.	ca. 1,6 l/Nj.
Vlera e pH	ca. 12				
Forca në shtypje (28 d)	≥ 15 MPa				
Forca në përkulje	≤ 7 MPa				
Koha e hapur	ca. 2 h				
Gati për tu shkelur	ca. 24 h				
Gjerësia e fugës	max. 5 mm				
Rezistenca ndaj vjetërsimit	Iart				
Koha e tharjes	ca. 7 d				
Koha e maturimit	ca. 5 min				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000569384	2000569385	2000569386	2000569388	2000569389
NAV-Art. Nr.:	145467	145468	145469	145472	145473
Lloji i paketimit					
Njesi për palete	75 Nj./Pal				
Sasi për njësi	5 kg/Nj.				
Ngjyra	Bezhë	Bahama bezhë	Karamel	Gri argjëndi	Manhatan
Konsumi	ca. 0,65 kg/m ³				
Konsumi	0,4–0,6 kg/m ² për 3 mm gjerësi fuge 0,8–1,2 kg/m ² për 5 mm gjerësi fuge				
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.				
Konsumi i ujit	ca. 1,6 l/Nj.				
Vlera e pH	ca. 12				
Forca në shtypje (28 d)	≥ 15 MPa				
Forca në përkulje	≤ 7 MPa				
Koha e hapur	ca. 2 h				
Gati për tu shkelur	ca. 24 h				
Gjerësia e fugës	max. 5 mm				
Rezistenca ndaj vjetërsimit	Iart				
Koha e tharjes	ca. 7 d				
Koha e maturimit	ca. 5 min				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C				



RÖFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur

SAP-Art. Nr.:	2000569390	2000569391	2000569394
NAV-Art. Nr.:	145474	145480	145508
Lloji i paketimit			
Njesi per palete	75 Nj./Pal		
Sasi për njësi	5 kg/Nj.		
Ngjyra	gri	Antrazit	
Konsumi	ca. 0,65 kg/m ³		
Konsumi	0,4–0,6 kg/m ² për 3 mm gjerësi fuge 0,8–1,2 kg/m ² për 5 mm gjerësi fuge		
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.		
Konsumi i ujit	ca. 1,6 l/Nj.		
Vlera e pH	ca. 12		
Forca në shtypje (28 d)	≥ 15 MPa		
Forca në përkulje	≤ 7 MPa		
Koha e hapur	ca. 2 h		
Gati për tu shkelur	ca. 24 h		
Gjerësia e fugës	max. 5 mm		
Rezistenca ndaj vjetërsimit	Iart		
Koha e tharjes	ca. 7 d		
Koha e maturimit	ca. 5 min		
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C		

Baza e materialit:

- Çimento
- Rërë e fraksionuar
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit
- Aditivë shtesë, kundra ujit
- pigmente në varësi të ngjyrës

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Fugat duhet të jenë të thata dhe pa mbetje kolle ose llaçi.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Bazamente me aftësi të mirë thithëse dhe pllakat duhet të njomen njëtrajtësisht para mbylljes së fugave .

Përgatitja:

Përziejeni bojakun RÖFIX me një përzierës mekanik në një kovë të pastër me ujë të pastërme sasinë e përcaktuar të ujit, derisa të përfitonit një masë homogjene, të lehtë në punim dhe pa kokërriza

Përpunimi:

Bojaku shtrohet mbi pllaka në mënyrë diagonale me një shpatull gome ose vegla të ngjashme, duke e mbushur fugën në një nivel me sipërfaqen e pllakave.
Punimi me sfyngjer



ROFIX AJ 600

Bojak i ngjyrosur

Këshilla:	<p>Të gjitha vlerat mbi të cilat ndikimet klimatike janë vendimtare i referohen +20 °C dhe 60 % lagështi ajri relative.</p> <p>Karakteristikat e qëndrueshmerisë të llaçit si forca në shtypje dhe përkulje pas 28 ditëve, kapilariteti pas 30 min dhe 4 orëve, sjellja në tkurrje dhe tërheqje plotësojnë kërkesat e EN 13888. Devijime të mundshme të ngjyrës për shkak të kushteve fiziko-strukturore të ndërtimit, janë të parashikuara në garanci .</p> <p>Mbushja e fugave nuk duhet të bëhet direkt nën ndikimin e rrezeve të diellit.</p> <p>Pastrimi i fugës duhet të kryhet diagonalisht dhe në mënyrë tërthore me fugën, për të mënjanuar një shqitje të materialit dhe për të patur një fugë të pastër.</p>
Këshilla në rast rezi:	<p>Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.</p>
Këshilla për përpunimin:	<p>Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pas forcimit të fugave të llaçit, shtresa e pllakave ripastrohet me një sfungjer ose mallë sfungjeri. Mbetjet e llaçit pastrojini me një sfungjer të pastër dhe të lagur dhe përsëriteni në rast se është e nevojshme.</p>
Magazinimi:	<p>Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.</p> <p>E magazinushme për të paktën 24 muaj (përfashtim ngjyra gri: të paktën 12 muaj). Në përputhje me Rregulloren 1907/2006/EC shtojca XVII në +20 °C, 65 % lagështi ajri relative.</p>
Këshilla të përgjithshme:	<p>Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.</p> <p>Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkrijnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.</p> <p>Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.</p> <p>Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.</p> <p>Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.</p> <p>Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.</p> <p>Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.</p>