



# RÖFIX 985

Llaç dekorativ special

**Udhëzime teknike dhe ligjore:** Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standartet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

**Fushat e përdorimit:** Për prodhimin e punimeve një ose dy shtresore të mureve të dukshme sikurse me veshje me puthitje të lëmuara mbyllëse  
Për tulla absorbuese dhe tulla me një përvitje uji prej > 5,0 %.

- Karakteristikat:**
- Përpunim i mirë me makineri
  - Rendiment i lartë
  - Punohet mirë me mistri.
  - Rezistent ndaj shiut të rrëmbyeshëm

**Përpunimi:**



## Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000148120
NAV-Art. Nr.:	110985
Lloji i paketimit	()
Njesi per palete	36 Nj./Pal
Sasi për njësi	40 kg/Nj.
Ngjyra	me ngjyra
Kokrrizimi	0 - 5 mm
Konsumi i ujit	ca. 25 l/Nj.
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 5,5 l/Nj.
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.650 kg/m³
Dendësia e shtresës nivelse (EN 1097-3)	ca. 1.700 kg/m³
Përçueshmeria ndaj avujve të ujit $\mu$	ca. 35
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	ca. 0,82 W/mK për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	ca. 0,89 W/mK für P=90%
Forca në shtypje (28 d)	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Forca në përkulje	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$
Moduli-E	ca. 11.000 N/mm²
Kapilariteti	< 0,5 kg/m²*min0,5
MG (EN 998-2)	
MG (EN 998-2)	
MG (SIA 266)	MK
Qëndrueshmëria fillestare e prerjes	ca. 0,15 N/mm² (Tabellenwert)
Përbajtje e kloridit	$\leq 0,1 \text{ M\%}$



# RÖFIX 985

Llaç dekorativ special

## Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000148120
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Temperatura e bazamentit	< 30 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1

<b>Baza e materialit:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Çimento</li><li>Rërë e fraksionuar</li><li>Përbëres organik &lt; 5%</li></ul>
<b>Kushtet e punimit:</b>	Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambienti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharrja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
<b>Bazamenti-Trajtimi paraprak:</b>	Tullat e ngrira nuk lejohet të përpunohej. Tullat e thata, me aftësi të lartë thithëse duhet të njomen përpara se të bëhen mur.
<b>Përgatitja:</b>	Një thes llaç muri RÖFIX, përzjegeni në përzierës mekanik ose me rënje të lirë në mënyrë të vazhdueshem, për dy minuta. Nëse përzierja bëhet me mikser me rënje të lirë duhet pasur kujdes që më parë të hidhet uji, pastaj llaçi pluhur
<b>Përpunimi:</b>	Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër ose me slitë llaçi të përshtatshme. Llaçi që rrjedh anash duhet të hiqet menjëherë me mistri në mënyrë që tullat e murit të mos bëhen pis. Nyjet e kokave dhe të mbështetjeve tek gurët e dukshëm mbushen mirë me llaç. Pas ngritjes së murit, fuga duhet të punohet me një vegël të përshtatshme. Llaçi i murit Röfix pëziehet në mënyrën më efikase me "Stacionin përzierës" të llaçit të murit. Nëse llaçi shtrohet me makinë duhet pasur kujdes konsistenza e përpunimit.
<b>Këshilla në rast reziku:</b>	Pjese te tjera ndertimi (p.sh sip. qelqi dhe alumini) duhet te mbrohen nga rrjedhjet e ujrale te shiut ne menyre konstruktive apo nepermjet shtresash. Te gjitha produktet me permbajtje cimetoje apo gelqereje kane permbajtje te larte alkalesh dhe mund ti demtojne keto siperfaqe (qelqi mund te zbardhet kurse alumini behet mat). Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tonë të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutar ti lexoni me kujdes këto skeda.
<b>Keshilla per perpunimin:</b>	Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve.
<b>Magazinimi:</b>	Magazinojeni në vende të thaata mundësish mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 6 muaj sipas Normës 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambienti.
<b>Këshilla të përgjithshme:</b>	Kjo skedë teknike anallon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkijnë me njofturë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilat garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tonë teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ( <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> ), ose mund të kërkohen edhe pranë filialeve rajonale në vënd. Normat aktuale kombetare të përdorimit, duhet te merren parasysh.