



# ROFIX 985

Llaç dekorativ special

### Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

### Fushat e përdorimit:

Për prodhimin e punimeve një ose dy shtresore të mureve të dukshme sikurse me veshje me puthitje të lëmuara mbyllëse  
Për tulla dhe gurë muratimi thithëse  
Materiale ndërtimi në përputhje me shtojcën A të katalogut ekologjik mbi ndërtesat.

### Karakteristikat:

- Përpunim i mirë me makineri
- Rendiment i lartë
- Punohet mirë me mistri.
- Rezistent ndaj shiut të rrëmbyeshëm

### Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148120
NAV-Art. Nr.:	110985
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	36 Nj./Pal
Sasi për njësi	40 kg/Nj.
Ngjyra	standart
Kokrrizimi	0 - 3 mm
Sasi boje per litër	ca. 25 lt./Nj.
Konsumi i ujit	ca. 25 lt./Nj.
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 5,5 lt./Nj.
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.650 kg/m <sup>3</sup>
Masa vëllimore e llaçit të freskët	ca. 1.800 kg/m <sup>3</sup>
Dendësia e shtresës niveluese (EN 1097-4)	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Percueshmeria ndaj avujve μ	ca. 35
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	ca. 0,82 W/mK për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	ca. 0,89 W/mK für P=90%
Vlera e pH	ca. 12
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K
Forca në shtypje (28 d)	≥ 10 N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)
Forca në përkulje	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>



# RÖFIX 985

Llaç dekorativ special

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000148120
Moduli-E	ca. 11.000 N/mm <sup>2</sup>
Kapilariteti	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> *min0,5
GLI (EN 998-2)	M10
MG (SIA 177)	MK
GLI (ita. M.D.) M.D. 20/11/1987	M3
Qëndrueshmëria fillestare e prerjes	ca. 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
Përmbajtje e kloridit	≤ 0,1 M%
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Temperatura e bazamentit	< 30 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1

**Baza e materialit:**

- Çimento
- Rërë e fraksionuar
- Përbërës organik < 5%

**Kushtet e punimit:** Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambienti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5° C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30° C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

**Bazamenti-Trajtimi paraprak:** Tullat e ngrira nuk lejohet të përpunohen. Tullat e thata, me aftësi të lartë thithëse duhet të njomen përpara se të bëhen mur.

**Përgatitja:** Një thes llaç muri RÖFIX, përzejëni në përzierës mekanik ose me rënie të lirë në mënyrë të vazhdueshëm, për dy minuta. Nëse përzierja bëhet me mikser me rënie të lirë duhet pasur kujdes që më parë të hidhet uji, pastaj llaçi pluhur

**Përpunimi:** Shtrimi i llaçit kryhet me një mistri të pastër ose me slitë llaçi të përshtatshme. Llaçi që rrjedh anash duhet të hiqet menjëherë me mistri në mënyrë që tullat e murit të mos bëhen pis. Nyjet e kokave dhe të mbështetjeve tek gurët e dukshëm mbushen mirë me llaç. Pas ngritjes së murit, fuga duhet të punohet me një vegël të përshtatshme. Llaçi i murit RÖfix përziehet në mënyrën më efektive me "Stacionin përzierës" të llaçit të murit. Nëse llaçi shtrohet me makinë duhet pasur kujdes konsistenca e përpunimit. Përzierës mekanik

**Këshilla në rast reziku:** Pjesë të tjera ndertimi (p.sh sip. qelqi dhe alumini) duhet të mbrohen nga rrjedhjet e ujrave të shiut në menyre konstruktive apo nepermjet shtresash. Te gjitha produktet me përmbajtje cimentoje apo gelqereje kane përmbajtje të lartë alkalesh dhe mund ti demtojnë keto sipërfaqe (qelqi mund të zbardhet kurse alumini behet mat). Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

**Këshilla për përpunimin:** Materialin e hapur ju lutem mos e përdorni, gjithashtu mos e përziëni me materialin e ri. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve.

**Magazinimi:** Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 6 muaj sipas Normës 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti.



## RÖFIX 985

Llaç dekorativ special

---

**Këshilla të përgjithshme:**

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.

Normat aktuale kombetare të përdorimit, duhet te merren parasysht.