



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL

Srednjeslojno ljeplilo C2 TE S1

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pravne i tehničke napomene: | Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga. |
| Područja primjene: | Fleksibilno, prilagodljivo srednjeslojno ljeplilo za keramiku, za povećane zahtjeve prema EN 12004. Za postavljanje keramičkih i gres pločica velikog formata, podne i zidne ploče s profiliranom poleđinom kao i umjetne i prirodne kamene ploče na području poda i zida. Za unutrašnja i vanjska područja. Prikladno za estrije i podno grijanje. Kod podnog grijanja obratiti pažnju na tehničke smjernice. U području zida potrebno je kajlanje. Kod nestabilnih ploča (z.B. šlajfer) potrebna je dozvola od našeg savjetnika. |
| Svojstva: | <ul style="list-style-type: none">• Netopivo u vodi• Fleksibilno (S1)• Smanjeno klizanje• Produceno otvoreno vrijeme• Otporno na smrzavanje• Pogodno za podno grijanje• Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama• RÖFIX Low-Dust tehnologija (smanjeno prašenje) |
| Ugradnja: | |
| Tehnički podaci | |
| SAP šifra: | 2000151513 |
| NAV šifra: | 132067 |
| Vrsta pakovanja | |
| Jedinica po paleti | 48 Jed/pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 25 Kg/jed |
| Boja | siva |
| Granulacija | 0 - 1 mm |
| Potrošnja | oko 1,4 kg/m ² /cm |
| Potrošnja/ izdašnost | Vidi teh. list |
| Napomena o potrošnji | Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. |
| Potrebna količina vode | oko 5,25 l/jed |
| Debljina sloja | 5 - 20 mm |
| Prionjivost (EN 13279-2) | ≥ 1 MPa |
| Vrijeme ugradnje | oko 3 h |
| Mogućnost fugiranja | Pod: 24 sata Zid: 12 sati |
| Mogućnosti korekcije (EN 1015-9) | oko 10 min |
| Opteretivost | 14 d |
| Prohodno | oko 24 h |
| Otvoreno vrijeme ljeplila (EN 1346) | 30 min |
| Grupa ljeplila za pločice (EN 12004) | C2 TE S1 |



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL

Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1

| Tehnički podaci | |
|---------------------------|---------------|
| SAP šifra: | 2000151513 |
| Certifikati o ispitivanju | EMPA |
| Vrijeme zrenja | 5 min |
| Temperatura podlage | > 5 - < 25 °C |

| | |
|-----------------------------|---|
| Sastav: | <ul style="list-style-type: none">• Cement• Tras• Kvarcni pjesak (klasiran)• Dodaci za poboljšanje obradivosti |
| Uslovi obrade: | Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podlage ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). |
| Podloga: | Prikladno za cementno-sulfatni estrih, cementni estrih, estrih na bazi kalcij-sulfata kao i za beton, cementne, krečne, krečno-cementne i gipsane maltere ali i za ostale podlage koje moraju odgovarati važećim normama. Estrisi na bazi kalcijum-sulfata moraju se prije oblaganja izbrusiti. Ovisno o vrsti podlage potrebno je paziti na dopuštenu količinu zaostale vlage. Postotak zaostale vlage u estrihu (CM): Cementni estrisi 2,5%, Estrisi na bazi kalcijum-sulfata 0,5% (podno grijanje 0,3%), RÖFIX ZS (cement-sulfatni) tekući estrisi 1,8% (kod neupojne keramike velikog formata i podnog grijanja 1,3%). Kod maltera prema EN 998-1, treba se držati zadano vremena sušenja (stajanja), Kod gipsanih i krečno-gipsanih maltera prema EN 13279-1 maks. 1%. Procesi skupljanja betona moraju biti završeni i beton mora biti star najmanje 3 mjeseca. Kod gipsanih maltera i krečno-gipsanih maltera treba paziti na maks. zaostalu vlagu od 1 %. Podloga mora biti dovoljno suha, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi. |
| Priprema podlage: | Općenito se preporuča priprema podlage s RÖFIX AP 300 Predpremazom za upojne podlage. Kod većih neravnina prethodno koristiti masu za nивелиranje podova (RÖFIX FN 615 Masa za niveliiranje ili RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliiranje) koju po mogućnosti treba nanijeti punoplošno. Manje neravnine (vidi max. debljinu sloja) mogu se poravnati ljepilom za keramiku. Manje neravnine i rupe na površini potrebno je popraviti masom za izravnavanje npr. RÖFIX FS 630. |
| Priprema materijala: | Miješati miješalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bismo dobili homogenu smjesu prikladnu za ugradnju. Nakon miješanja pričekati da smjesa dozori i potom još jednom dobro promiješati. |
| Ugradnja: | Homogeno zamješani mort s odgovarajućim alatom nanijeti prema potrebi Nakon nanošenja podložnih slojeva, uz pomoć srednjeslojnog gletera (zupci od 10 mm) mort pročešljati te zatim postaviti ploče Ljepilo nanositi samo na onoliku površinu podlage na koju je tijekom trajanja otvorenog vremena materijala moguće ugraditi obloge. Ukoliko se zahtijeva postavljanje pločica bez šupljina ispod pločica (u trajno vlažnim područjima), ugradnja se vrši „Floating- Buttering“ postupkom. zupčasti gleter s polukružnim zupcima |



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL

Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1

| | |
|---------------------------|--|
| Napomene: | Ukoliko je prekoračeno vrijeme postavljanja, u tom slučaju može pomoći ponovno nanošenje svježeg ljepila za keramiku i njegovo pročešljavanje zupčastim gleterom jer se na taj način kida već nastali film na površini ljepila. Spiralane mješalice pogodne su za žilave materijale visoke viskoznosti, kao što su ljepila za keramiku. Koefficijent širenja podloge je znatno veći nego onaj keramičkih obloga, ploča i prirodnog kamena. Stoga obloge velikih formata ne bi trebalo ugrađivati čvrsto vezane za podlogu. Ugradnjom obloga velikog formata vrijeme vezanja tankoslojnog morta se produžuje. O tome je potrebno voditi računa kod planiranja prohodnosti takvih obloga. |
| Upozorenja: | Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. |
| Upute za ugradnju: | Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Pločice se laganim pomicanjem ugrađuju u ljepilo, a njihov se položaj u dozvoljenom roku (dok je materijal svjež) može korigirati i u tijeku postavljanja. |
| Skladištenje: | Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci, u skladu s direktivom 1907/2006/EZ, pravitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži. |
| Deklaracija: |   |
| Opšte napomene: | Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obvezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. |