



RÖFIX 860

Malter/mort za šliceve

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene:

Za popunjavanje pukotina na zidu, šliceva, prolaza za cijevi, instalacijskih otvora i sl. Kod primjene RÖFIX 860 maltera/ morta za šliceve ne nastaju pogoršanja po pitanju zvučne izolacije. Svojstva proizvoda testirana su od strane ovlaštenog instituta za ispitivanje materijala.

Svojstva:

- Izvrsna obradivost
- Toplotno-izolaciona svojstva
- Minimalno skupljanje
- Jednostavna mašinska ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148151
NAV šifra:	113713
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	50 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	50 L/jed
Granulacija	0 - 1 mm
Izdašnost u litrama	oko 49 L/jed
Izdašnost	oko 49 L/jed
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 14 L/jed
Vrijeme obrade	oko 10 min
Gustoća suhog morta (EN 1015-10)	oko 500 kg/m ³
Specifična gustoća svježeg maltera	oko 700 kg/m ³
Nasipna gustoća (EN 1097-3)	oko 390 kg/m ³
Paropropusnost μ	oko 20
Toplotna provodljivost $\lambda_{10^{\circ}\text{suho}}$ (EN 1745:2002)	0,12 W/mK (tablična vrijednost) Za P=50%
Toplotna provodljivost $\lambda_{10^{\circ}\text{suho}}$ (EN 1745:2002)	0,13 W/mK (tablična vrijednost) Za P=90%
pH-vrijednost	oko 12
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
Pritisna čvrstoća (28 d)	0,5 N/mm ² (EN 1015-11)
Prionjivost (EN 1015-12)	$\geq 0,08$ N/mm ²



RÖFIX 860

Malter/mort za šliceve

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148151
E - modul	oko 700 N/mm ²
Grupa opterećenja (B3346)	do uklj. W3
Certifikati o ispitivanju	TAS Bauphysik GmbH, Leonding, Austrija
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Vapno• Lagani dodatak (organski)• Lagani dodatak (mineralni)• Dodaci za poboljšanje obradivosti• Bez umjetnih disperzivnih tvari• Mineralna baza
Uslovi obrade:	<p>Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C.</p> <p>Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od mraza, brzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).</p>
Podloga:	<p>Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl.</p> <p>Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.</p> <p>RÖFIX 860 Malter za šliceve izvanredno je pogodan za popunjavanje otvora na zidovima kao što su šlicevi, instalacijski šahtovi ili za zatvaranje prezida u kupaonici, wc-u ili kuhinji.</p>
Napomene:	<p>Ugradnja treba slijediti odmah, jer nakon protvrđivanja materijala više nije moguće izvesti radove. Kod mašinske ugradnje, pauze pri radu ne smiju biti duže od 10 min. Prije dužih stanki potrebno je isprazniti cijevi mašine, zbog brzog vezivanja materijala.</p> <p>Kod miješanog zida i od 10 cm širine šliceva potrebno je ugraditi dodatni armirni sloj koji se sastoji od RÖFIX 55 Građevinskog ljepila tj. RÖFIX Renostar-a i utisnute RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje.</p> <p>Armirni sloj bi trebao s obe strane proreza/šlice prelaziti po oko 20 cm.</p> <p>Kod miješanog zida i od 10 cm širine šliceva potrebno je ugraditi dodatni armirni sloj koji se sastoji od RÖFIX 55 Građevinskog ljepila tj. RÖFIX Renostar-a i utisnute RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje.</p> <p>Armirni sloj bi trebao s obe strane proreza/šlice prelaziti po oko 20 cm.</p>
Upozorenja:	<p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.</p>
Upute za obradu:	<p>Svježi mort odmah ugraditi.</p>
Skladištenje:	<p>Skladištiti na suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama).</p> <p>Rok upotrebe: minimalno 6 mjeseci.</p>



RÖFIX 860

Malter/mort za šliceve

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ista kvaliteta.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.
Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.