



ROFIX 961

Šamotni malter otporan na vatru

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja (npr: SMGV, itd.).

Područja primene: Podesan za pripremu crepa.
Kamin mora imati optimalnu temperaturu
Prethodno navlaživanje cigle nije potrebno.
Visoke tj. niske temperature deluju na proces vezivanja

Karakteristike:

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Otporan na vrućinu
- Brzovezujući

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP-Art. Nr.:	2000150790
NAV-Art. Nr.:	117873
Vrsta pakovanja	
jedinica po paleti	48 Jed./pal. (CH) 48 Jed./pal. (HR) 48 Jed./pal. (SI) 48 Jed./pal. (RS) 48 Jed./pal. (BA) 48 Jed./pal. (BG)
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 1 mm
Izdašnost u litrama	ca. 15 L/jed
Potrošnja	ca. 10 kg/m ² /cm
Izdašnost	ca. 15 L/jed
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Potrebna količina vode	6,5 L/jed
Gustoća suvog maltera	1.750 kg/m ³
Čvrstoća na pritisak (28 d)	≥ 20 N/mm ²
Vreme ugradnje	15 min
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Specijalno vezivo
- Šamot
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- na mineralnoj bazi

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.



RÖFIX 961

Šamotni malter otporan na vatru

Upozorenja:	Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
Uputstva za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Kod upotrebe malih količina, iz vreće uzeti veću količinu te je na suho zamešati, pa zatim iz toga izmešati željenu količinu.
Skladištenje:	Skladištiti na suvom mestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 meseci, prema direktivi 1907/2006/EZ privitak XVII na 20 °C, 65 % r.v.v. Datum proizvodnje štampan na ambalaži.
Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme.</p>