



# RÖFIX AG 650 FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

**Udhëzime teknike dhe ligjore:** Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standartet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

**Fushat e përdorimit:** Ngjitës pllakash shtresë-hollë, shumë e qëndrueshme, e deformueshme (S1) sipas standartit EN 12004 për ngjitjen e shtresave qeramike (si p.sh gres, porcelan, qeramikë), si dhe gurët natyrorë të ndjeshëm ndaj njollojes në dyshemë, mur dhe tavan.

- Karakteristikat:**
- I patretshëm në ujë
  - I përpunueshëm (S1)
  - Qëndrueshmëri të lartë
  - Kohë të gjatë punimi
  - Rezistent ndaj ngricave
  - E përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
  - Mbi bazamente organike dhe minerale
  - Teknologjisë RÖFIX-Low-Dust (zhvillim i ulët i pluhurit)
  - E përshtatshme për pllaka me format të madh

**Përpunimi:**



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000151508
NAV-Art. Nr.:	132059
Lloji i paketimit	(P)
Njesi per palete	48 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	gri
Kokrrizimi	0 - 0,5 mm
Konsumi	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>
Konsumi	2,0 - 2,3 kg/m <sup>2</sup> Mistri me dhëmbëza 6 mm 2,8 - 3,2 kg/m <sup>2</sup> Mistri me dhëmbëza 8 mm 3,6 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> Mistri me dhëmbëza 10 mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	6,5 l/Nj.
Trashësia e shtresës	max. 15 mm
Forca në lidhje	≥ 1 MPa
Koha e hapur	ca. 3 h
Gati për bojak	Mur: 12 orë Dysheme: 24 orë
Korigjueshmëria (EN 1015-9)	ca. 10 min
I gatshëm për të mbajtjur ngarkesa	7 d
Gati për tu shkelur	ca. 24 h
Koha e përpunimit dhe ngjitjes	30 min
Grup ngjitës për pllaka (EN 12004)	C2 TE S1



# RÖFIX AG 650 FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

## Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000151508
Certifikata e testimit	MPA - Karlsruhe
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Koha e maturimit	5 min
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C

<b>Baza e materialit:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Çimento</li><li>Rërë e fraksionuar</li><li>Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit</li></ul>
<b>Kushtet e punimit:</b>	Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambjentit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharrja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharra e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
<b>Bazamenti:</b>	Dyshemetë me bazë cimento-sulfat, çimento, dysheme me bazë sulfat-kalçiumi dhe betone të vjetra, çimento, gëlqere-çimento, gips, dhe suvatë me bazë gëlqere, për të gjitha llojet e bazamenteve duhet të jenë në përputhje me rregulloret dhe normativat. Dyshemetë me bazë sulfat kalçiumi duhet të paratrajtohen përpëra se të shtrohen me pllaka. Kini parasysh lagështinë e mbetur në varësi të bazamentit. Tek suvatë me bazë gipsi dhe gips- gëlqere sipas EN 13279-1, duhet patur kujdes kur lagështia e mbetur është mbi 1%. Bazamenti duhet të jetë i i qëndrueshëm me aftësi mbajtëse, i pastër, pa plasaritje, pa mbetje vajrash, pa lyerje të vjetra dhe mjaftueshmërisht i thatë.
<b>Bazamenti-Trajtimi paraprak:</b>	Për bazamente me aftësi thithëse përdorni astarin RÖFIX AP 300, ndërsa për bazamente kritike shumicën e rasteve ne sugjerojmë fortësuesin RÖFIX AP 320. Dëmtimet dhe gjërvishjet në sipërfaqe duhet të trajtohen me llaç të përshtatshëm riparimi.
<b>Përgatitja:</b>	Përziheni në mënyrë të njëtrajtëshme me makinerinë e përshtatshme, duke i dhënë konsistencën e duhur duke i shtuar sasinë e saktë të ujit. Pas përzierjes respektoni kohën e maturimit, pastaj përziheni përsëri me përzierësin elektrik.
<b>Përpunimi:</b>	Shtrojeni ngjitësin RÖFIX me anën e lëmuar të mistrisë së përshtatshme dhe me anën e dhëmbëzuar vijëzojeni dhe përhapjeni mundësishet vetëm në një drejtim. Nëse është e nevojshme, të garantohet një shtrim i pllakave pa hapësira (në zona që janë nën ndikimin e vazhdueshëm të ujit) duhet të punohet me metodën Floating- Buttering. Mos shtroni më shumë ngjitës se sa mund të shtroni pllaka, sepse kolla humb veticinë ngjitëse. Në mënyrë që të përmirësohet ngjitja në formate të mëdha mbi 0.25 m <sup>2</sup> , duhet të aplikohet një spatlullues kontakti në pjesën e pasme të pllakës me një mistri me dhëmbë. Shpatulluesi i kontaktit duhet të aplikohet në bazament në drejtim të kundërt me ngjitësin.
<b>Këshilla:</b>	Përzierësit mekanik janë të përshtatshëm veçanërisht për materiale të butë me viskozitet të lartë siç është ngjitësi i pllakave.
<b>Këshilla në rast reziku:</b>	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpëra aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
<b>Keshilla per perpunimin:</b>	Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pllakat shtrohen në një shtrat të hollë ngjitësi, duke i levizur lehtësisht dhe mund të korrigohen brenda pak minutave mbas vendosjes në vendin e tyre.
<b>Magazinimi:</b>	Magazinojeni në vende të thata mundësishet mbi paleta druri. Datën e prodhimit shiheni mbi thes. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambienti.



## RÖFIX AG 650 FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

---

Deklaratë:



**Këshilla të përgjithshme:** Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkijnë me njojuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose vepime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime përfshirë cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilat garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkohen edhe pranë filialeve rajonale në vënd.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.