



## RÖFIX Anticofino®

Tencuială decorativă drișcuită-modelată

### Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

### Domenii de utilizare:

Tencuială decorativă fină plină de expresivitate, gata de utilizare (0,7 mm) disponibilă în 8 nuanțe standard.

Tencuială decorativă drișcuită și modelată fină, rezistentă la intemperii, pe fațade tencuite și cu sistem termoizolant cu suprafețe naturale neregulate. Stratul suport se pretratează cu RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

### Proprietăți:

- Rezistență ridicată la intemperii
- Respingere puternică a apei
- Adecvat pe sisteme termoizolante
- Suprafață finală cu aspect natural, neregulat.

### Punere în operă:



| Date tehnice:                            |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP-Art. Nr.:                            | 117583                                                                                                                                               |
| NAV-Art. Nr.:                            | 117583                                                                                                                                               |
| Tip ambalaj                              |                                                                                                                                                      |
| Unități per palet                        | 24 UM/Pal. (AT)<br>24 UM/Pal. (CH)<br>24 UM/Pal. (BA)<br>24 UM/Pal. (BG)<br>24 UM/Pal. (HR)<br>24 UM/Pal. (RS)<br>24 UM/Pal. (SI)<br>24 UM/Pal. (SQ) |
| Cantitate per unitate                    | 25 kg/UM                                                                                                                                             |
| Culoare                                  | Colorat                                                                                                                                              |
| Granulație                               | 0 - 0,7 mm                                                                                                                                           |
| Consum                                   | ca. 2,4 kg/m²                                                                                                                                        |
| Informații consum                        | Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.                                                     |
| Densitate mortar uscat                   | ca. 1.800 kg/m³                                                                                                                                      |
| Coeficient de difuzie la vapori de apă μ | 50                                                                                                                                                   |
| Valoare pH                               | 8,5                                                                                                                                                  |
| Capacitate termică specifică             | 1 J/kg K                                                                                                                                             |
| Absorbție apă                            | < 0,15 kg/m² h                                                                                                                                       |
| Informații ambalaj                       | În găleți de plastic reciclabile.                                                                                                                    |
| Temperatura suportului                   | > 5 - < 25 °C                                                                                                                                        |

### Compoziție:

- Liant pe bază de dispersie acrilică
- Liant rășină siliconică
- Apă de sticlă (silicat de potasiu)
- Nisip fin de marmură de calitate superioară
- Pigmenți de culoare



## RÖFIX Anticofino®

Tencuială decorativă drișcuită-modelată

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiții punere în operă:</b> | În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Suportul:</b>                 | Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc. La tencuieli noi aplicate (exemplu var sau var ciment) trebuie respectate perioadele de uscare de minim 2 - 3 săptămâni. Temperaturile reduse prelungesc timpul de așteptare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Supporturi adecvate:</b>      | <b>Tencuieli suport pe bază de var:</b> Nu se utilizează pe aceste suporturi.<br><b>Tencuieli de var/ciment:</b> adecvat<br><b>Tencuieli ușoare:</b> Pe tencuieli de egalizare (Renoplus, Renostar)<br><b>Tencuieli termoizolante:</b> Pe tencuieli de egalizare (Renoplus, Renostar)<br><b>Beton:</b> Pe tencuieli de egalizare (Renoplus, Renostar)<br><b>Sisteme termoizolante, tencuieli termoizolante, suporturi elastice:</b> adecvat<br><b>Tencuieli vechi minerale nevopsite, neacoperite:</b> Pe tencuieli renovare (Renoplus, Renostar)<br><b>Tencuială veche cu vopsea minerală:</b> Pe tencuieli renovare (Renoplus, Renostar)<br><b>Tencuială organică veche:</b> Pe tencuieli renovare (Renoplus, Renostar)<br><b>Tencuială de ipsos uscată:</b> adecvat<br><b>Plăci de gips carton:</b> vezi suplimentar capitolul 4 Tencuieli decorative<br><b>Placă armată din ghips (exemplu Fermacell):</b> vezi suplimentar capitolul 4 Tencuieli decorative                                                                                  |
| <b>Pregătirea suportului:</b>    | Suporturile puternic nisipoase se acoperă cu RÖFIX Tiefgrund pe bază de silicon. Straturile de vopsea fragile, fisurate, vechi, se îndepărtează mecanic. Denivelările în suport sunt mai întâi egalizate corespunzător cu masă de șpaclu, ex RÖFIX Renoplus, Renostar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pregătire:</b>                | Produs gata pentru utilizare.<br>Dacă e nevoie ajustați la consistența de aplicare dorită cu puțină apă.<br>Înainte de aplicare se amestecă bine cu malaxor electric adecvat (cu turație redusă).<br>În timpul aplicării tencuielii decorative amestecați des pentru a evita o sedimentare a granulelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Punere în operă:</b>          | Aplicare ca tinci: se aplică cu o mistrie din oțel inoxidabil / gletieră, de preferință în două straturi pe suportul pregătit. Primul strat se aplică și se lasă să se rigidizeze ușor înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.<br>La tencuielile fine pastă trebuie avut grijă să fie lucrate precis, o împrăștiere, întindere puternică a celui de-al doilea strat este importantă (straturi prea groase = pericol de fisuri)<br>Suprafețe de tencuială adiacente, conectate se aplică fără întrerupere în metoda „umed pe umed”<br>Gletieră 2x<br>„Se structurează ca tinci (<1mm)”: se structurează cu drișca de burete sau plastic adecvată (structură tinci) sau cu șpaclu/pensula (structură pensulată sau șpăcluită).<br>Anticofino se structurează de preferință cu drișca de plastic. Nu se drișcuieste cu apă. Apa provoacă pe tencuielile proaspete decolorări albicioase. Un număr suficient de mare de aplicatori se tem că datorită aplicării în strat subțire are la dispoziție un timp deschis al tencuielii foarte scurt. |
| <b>Instrucțiuni:</b>             | Grosime strat tencuieli decorative în strat subțire: Se aplică la grosimea maximă a granulei. Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora.<br>Cu o gletieră de oțel se aplică un strat mult mai uniform decât la aplicarea cu drișcă de plastic. Pentru a evita diferențe de nuanță și aplicare nu lucrați cu instrumente diferite.<br>Vă rugăm să respectați instrucțiunile din fișa tehnică, ghidurile de prelucrare ale tencuielilor decorative, precum și regulamentele și normativele în vigoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Informații pericole:</b>      | Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Aceste produse conțin aditivi de calitate superioară de protecție în stare umedă și uscată. Pentru obiectele mai expuse aceste specificații pot fi îmbunătățite la cerere. Respectați și fișele tehnice pentru „alge și ciuperci la fațade” ale asociațiilor profesionale pentru sisteme termoizolante WDVS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## RÖFIX Anticofino®

Tencuială decorativă drișcuită-modelată

### Informații punere în operă:

Temperaturile joase și umiditatea ridicată a aerului prelungesc timpul de priză. Stratul suport neuniform absorbant poate schimba nuanța. Diluarea excesivă sau aplicarea în condiții de vânt și/sau raze ale soarelui pot duce la formarea de fisuri și cavități.

Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt.

Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.

La culori închise, intensive, cu luminozitate <25% se va utiliza sistemul SycoTec. Pentru aceasta vă rugăm consultați serviciul de consultanță tehnică RÖFIX.

Umiditatea aerului nu trebuie să fie mai mare de 65% în timpul aplicării și a fazei de uscare.

### Depozitare:

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Minim 12 luni.

### Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

La tencuielile decorative pastă tencuiala suport trebuie să aibă o rezistență la compresiune de minim 1,5 N/mm<sup>2</sup>. A nu se folosi pe straturi suport umede și pe suporturi orizontale încărcate cu apă. În caz de condiții meteo și la obiect variabile nu se poate acorda o garanție pentru uscare fără pete. Prin utilizarea de materiale naturale sunt posibile diferențe minore de nuanță. Tencuielile colorate pentru suprafețe adiacente ar trebui pregătite numai dintr-o comandă/livrare. Pentru comenzi de completare trebuie indicat proiectul și data primei comenzi. Materialele suprapuse pot fi subiectul diferențelor de nuanță. Verificați materialul înainte de aplicare dacă corespunde nuanței comandate. Nu acceptăm reclamații de diferențe după aplicare.

Intemperii, intensitatea razelor UV și expunerea la umiditate afectează suprafața în timp.

Modificări vizibile de nuanță sunt posibile. Acest procedeu de modificare este influențat de condițiile în care se află obiectul. **Recomandare:** Stabilitatea nuanței la tonuri intensive și/sau foarte închise se poate îmbunătăți prin vopsire suplimentară.

Straturile care nu sunt suficient uscate sub influența apei, ex: rouă, ceață/ploaie, aditivi din strat, se pot dizolva și depozita la suprafață. Efectul este în funcție de intensitatea nuanței foarte diferit vizibil. Nu are influență asupra calității produsului. Efectele dispar la următoarele expuneri atmosferice.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier.

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.