



# RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

## Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

## Fushat e përdorimit:

Masë e lëngshme çimentoje sipas EN 14891 - CM P.  
Për izolimin dhe eliminimin e krisjeve në sipërfaqen e dyshemesë, ku mund të ketë ose jo rrjedhje të vazhdueshme të ujrave, për shtrimin e brëndshëm të rezervateve të ujit të përditshëm deri në një thellësi prej 4m, ashtu dhe izolimin e trupave të betonit (EN 206-1 / DIN 1045-2, klasa e ekspozimit XA2).  
Ngjitës izolues për ballkone, tarraca, dushe, lavanderi, tualete, ashtu edhe pishinina me ujë deti deri në max. 3,9% përmbajtje kripe, të cilat më pas mbulohen me një shtresë qeramike, ashtu dhe për restaurimin e shtresave të vjetra qeramike, të dëmtuara, mbajtëse në ballkone dhe tarraca. I përshtatshëm edhe për tarracat e banuara me finiturë qeramike.  
Jo e përshtatshme për izolimin e avujve (frenon avujt dhe ujin)

## Karakteristikat:

- Elastik, fleksibël
- Mbulon të çarat
- Rezistent ndaj hidroksidit të kaliumit
- I papërshkueshëm nga uji, por I hapur për difuzion.
- Rezistent ndaj ujit me gëlqere
- I qëndrueshëm ndaj ujit të detit ( $\leq 3,9\%$ )
- Me qëndrueshmëri ndaj temperaturave dhe vjetërsimit
- Ngjit edhe mbi Bitum
- rezistent ndaj UV

## Përpunimi:



Të dhëna teknike	2000634428	2000153186	2000153186
SAP-Art. Nr.:	2000634428	2000153186	2000153186
NAV-Art. Nr.:		132049	132049
Lloji i paketimit			
Njesi per palete	36 Nj./Pal (CH)	36 Nj./Pal (CH)	36 Nj./Pal (CH)
Sasi për njësi	17,5 kg/Nj.	35 kg/Nj.	35 kg/Nj.
Ngjyra	gri		
Kokrrizimi	0 - 0,5 mm		
Konsumi	ca. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm	ca. 4 kg/m <sup>2</sup> /2A	ca. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.		
Konsumi i ujit	ca. 1 lt./Nj.		ca. 2 lt./Nj.
Trashësia e shtresës	> 2 - max. 4 mm		
Percueshmeria ndaj avujve $\mu$	ca. 450		
Gati për tu shtruar	ca. 24 h		
Gati për tu shkelur	ca. 24 h		
Koha e tharjes	ca. 6 h		
Shtimi i plasaritjeve në kushte normale	$\geq 0,75$ mm		
Koha e hapur	ca. 50 min		



# RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

Të dhëna teknike			
SAP-Art. Nr.:	2000634428	2000153186	2000153186
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C		

**Baza e materialit:**

- Çimento
- Mjete lidhëse me dispersion
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

**Kushtet e punimit:** Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.  
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.  
Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes.

**Bazamenti:** Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, të ketë aftësi mbajtëse si edhe të mos ketë papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blözë, etj.).  
Për shkak të strukturës të shumanëshme të objektit, izolimi me RÖFIX Optilastic në zonat e pishinës, lejohet vetëm i ndërlidhur me survejimin paraprak të objektit dhe me rezultatet e aplikimit provë.  
Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, të ketë aftësi mbajtëse si edhe të mos ketë papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blözë, etj.).  
Bazamenti lejohet të shfromohet brënda një kufiri të caktuar mbas shtrimit të izoluesit dhe duhet të përkojë me normat ekzistuese.

**Bazamenti-Trajtimi paraprak:** Pjesë të lirshme dhe cipat e cimentos duhet të largohen me anë të zmerilimit dhe metoden e rezatimit me rërë.  
Bazamentet me aftësi të mëdha thithëse duhet të shtrohen paraprakisht me (Röfix AS 341 Optilastic 1:1 te hollur) dhe gjatë këtij procesi në bazamentet me permbajtje gipsi, duhet respektuar një periudhë tharje prej 24 orësh .  
Para shtrimit të Optilastic, bazamentet e betonit duhet të lagen mirë me ujë, ndërkohë që gjatë shtrimit të Optilastic sipërfaqja duhet të jetë e lagur mat. Te mënjanohet krijimi i pellgjeve!  
Bazamentet me aftësi të mëdha thithëse duhet të shtrohen paraprakisht me (Röfix AS 341 Optilastic 1:1 te hollur) dhe gjatë këtij procesi në bazamentet me permbajtje gipsi, duhet respektuar një periudhë tharje prej 24 orësh .

**Përgatitja:** Raporti i përzjerrjes A : B = 2,5 : 1 Komponent A (pluhur formues) 25 kg, Komponenti B (i lëngshëm) 10 kg

**Këshilla për heqjen e mbeturinave:** Për shkak të strukturës të shumanëshme të objektit, izolimi me RÖFIX Optilastic në zonat e pishinës, lejohet vetëm i ndërlidhur me survejimin paraprak të objektit dhe me rezultatet e aplikimit provë.  
Të dhënat teknike janë përcaktuar sipas kushteve standarte.  
Sipërfaqet e trajtuara me RÖFIX Optilastic (mure apo dysHEME) mund të shtrohen mbas 24 orësh, në varësi të temperaturës së objektit dhe ambientit, në lidhje me shtresat qeramike fleksibel RÖFIX DBM. Shtrimi i shtresave qeramike duhet të vijojë në formën përkatëse të përcaktuar, duke marrë parasysh rregullat e aplikimit sikurse dhe prospektet e shoqatës qëndrore të ndermarjeve të ndërtimit  
Sipërfaqet e trajtuara me RÖFIX Optilastic (mure apo dysHEME) mund të shtrohen mbas 24 orësh, në varësi të temperaturës së objektit dhe ambientit, në lidhje me shtresat qeramike fleksibel RÖFIX DBM. Shtrimi i shtresave qeramike duhet të vijojë në formën përkatëse të përcaktuar, duke marrë parasysh rregullat e aplikimit sikurse dhe prospektet e shoqatës qëndrore të ndermarjeve të ndërtimit

**Këshilla në rast reziku:** Informacione më të detajuara për sigurinë mund të lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur të lexoni me kujdes këto skeda.



## ROFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

---

**Magazinimi:**

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.  
Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.

---

**Këshilla të përgjithshme:**

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.  
Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.  
Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.  
Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.  
Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.  
Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.