



RÖFIX AP 320

Specialni predpremaz

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Univerzalno uporaben specialni temeljni premaz brez topil, z dodatkom kremenčevega peska, ki izboljša oprijem, za predpripravo gladkih ali slabo vpojnih do nevpojnih površin (tla in stene) v notranjih in zunanjih prostorih.

Za uporabo na ometanem betonu, starih nosilnih ploščicah (npr. ploščice na ploščico), nosilnih lesenih površinah, na številnih kovinah kot so npr. roletne omarice in na vseh nevpojnih površinah, ter kot sredstvo za boljši oprijem pred nanosom izravnalnih mas.

Pri toplotnoizolacijskih sistemih z ETAG preizkušenimi sistemskimi lepili.

Lastnosti materiala:

- Brez topil in mehčal
- Izboljšuje oprijem
- Primerno za talno ogrevanje.
- Hitro vezoč
- Univerzalno uporabna

Obdelava:**Tehnični podatki**

SAP šifra:	2000568969	2000151774	2000151775
ERGO		37843	37844
Način pakiranja			
Enota na paleto	360 EN/p	64 EN/p	36 EN/p
Enota na paleto	1 I/EN	5 I/EN	10 I/EN
Poraba	pribl. 0,2 l/m ²		
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.		
Gostota	pribl. 1,56 kg/l		
pH-vrednost	pribl. 8		
Gostota strjenega betona	pribl. 78 %		
Čas sušenja	≥ 6 h		
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C		

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Akrilna disperzija

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Drugi gradbeni deli (npr. vezne površine steklo- in alu-površine) so do zadostnega karboniziranja pred odtekačo deževnico konstruktivno zaščiteni (nevarnost opeklin v prvih tednih).

Podlaga:

Primeren za podlage: Les, naravni in umetni kamen, zid in opečni zid, omet, beton in mavčni karton.



RÖFIX AP 320

Specialni predpremaz

Obdelava:	Da dobimo monolitni, homogen brizgani beton, mora debelina nanosa znašati najmanj 4-kratno debelino velikosti zrna. Pred nanosom naslednjega sloja predpremaza RÖFIX AP320 mora biti le ta popolnoma suh (zamrežen). Da bi se izognili morebitni kontaminaciji, ki bi zmanjšala oprijem, je treba temeljni premaz prekriti ali premazati najkasneje po 3 dneh.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Da povečamo vodoodpornost oziroma pralnost, nanesemo po pribl. 4-5 dneh zaščitni vosek OIKOS Raffaello CERA v dveh delovnih korakih. Pri tem si pomagamo z mehko krpo, prepojeno z voskom.
Skladiščenje:	Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!