



RÖFIX AP 320

Astar forcues special

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Astar special i gjithëanshëm, pa agentë tretës me përforcues kuarci, për paratrajtimin e bazamenteve të lëmuara ose me aftësi të dobët deri shumë të dobëta thithëse (dyshe dhe mure) për ambientet e brendshme dhe të jashtme.
Për aplikim në beton, pllaka të vjetra mbajtëse (p.sh. pllake mbi pllake), bazament druri, në shumë metale, si p.sh. kuti grilatash dhe të gjitha sipërfaqet jo thithëse, si dhe si lidhës përpara dysheve vetnivelese.
Për sistemin e Izolimit Termik, si lidhës me ngjitësit të testuar nga ETAG.

Karakteristikat:

- Nuk përmban mjete humbëse
- Lehtëson ngjitjen në bazamente shumë të lëmuara
- i përshtatshëm edhe për dyshet me ngrohje qendrore
- Thahet shpejt
- Përdorim universal

Përpunimi:



Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000568969	2000151774	2000151775
ERGO		37843	37844
Lloji i paketimit			
Njesi per palete	360 Nj./Pal (AT)	64 Nj./Pal (AT)	36 Nj./Pal (AT)
Sasi për njësi	1 l/Nj.	5 l/Nj.	10 l/Nj.
Konsumi	ca. 0,2 l/m ²		
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.		
Dëndësia	ca. 1,56 kg/l		
Vlera e pH	ca. 8		
Dendësia bruto e masës	ca. 78 %		
Koha e tharjes	≥ 6 h		
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C		

Baza e materialit:

- Mjete lidhëse me dispersion
- Me forcues kuarci

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Sipërfaqet të cilat nuk duhet të lyen me astar duhen mbuluar. Pikat e sprucuara duhen pastruar menjëherë.

Bazamenti:

Si bazamente janë të përshtatshme: të gjitha bazamentet mbajtëse si Beton, shtresa të varfra, pllaka, shumë fino të ndryshme etj.



RÖFIX AP 320

Astar forcues special

Përpunimi:	Përhapeni pa e holluar mbi sipërfaqe me një rul ose furçë. Përpara ripërpunimit, Astar RÖFIX AP 320 duhet të jetë plotësisht i thatë (i lidhur). Për të shmangur ndotjen e mundshme që redukton ngjitjen, astari duhet të mbulohet ose të lyhet jo më vonë se 3 ditë.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Këshilla për përpunimin:	Koha e tharrjes varet nga bazamenti dhe shtresa që është aplikuar më pas (Shiko shtresat e varfëra RÖFIX, masat shpatulluese për dysheme dhe skedën teknike të ngjitësit të pllakave RÖFIX).
Magazinimi:	Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë çdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.