

RÖFIX EP 52

Specialni predpremaz, odporen proti vlagi

Pravne in tehnične informacije:
Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:
Brez topil 2-komponentna epoksidana smola z visoko odpornostjo nasproti vlagi. Lahko mat vlažno površino omoči, izpodriva vodo in vodi k odličnimi oprijemi. Temeljni premaz na mlajših estrih in betonskih podlagah. Utrditev nezadostno trdih podlagah.

Lastnosti materiala:
- Dobra oprijemljivost
- strjevanje na vlažnih podlagah
- Prijazno do okolja
- brez topil

Obdelava:



Tehnični podatki		
SAP šifra:	**2000151375**	**2000568668**
NAV-Art. Nr.:	128091	128215
Način pakiranja		
Enota na paleto	10 kg/EN	30 kg/EN
Barva	transparentna	
Poraba	0,35 kg/m²	
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Gostota	1,08 kg/l	
Čas vgradnje	pribl. 25 min	
Tlak pare	pribl. 600.000	
Čas sušenja	pribl. 2 d	
Temperatura podlage	> 10 - < 25 °C	

Osnova materiala:
- Epoksidno vezivo
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi:
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga:
Podlaga mora biti ravna, suha, brez prahu, zadostno vlečno in tlačno trdna in brez rahlo oprijetih sestavnih delov in lupin.
Majhno prijemljivi materiali kot npr. maščoba, olje ali ostanki barve so predhodno skozi ustrezne mere odstranjeni.
Premazane podlage je priporočljivo predobdelati mehansko z prezračevanjem. Trdnost površine mora potem znašati najmanj 1,5 N/mm² .

Priprava podlage:
Podlaga mora biti suha, brez prahu kot tudi brez ločilnih sredstev ki ustvarjajo film.
Vlaga se ne sme prekoračiti pri betonu oz. cementnem estrihu 4%. Širenje vlažnosti v ozadju treba biti izključeno. Prikladnost pod podanimi predpostavkami je pojasnjena.
Upoštevati napotke strokovnih združenj, npr. BEB-Delovni listi KH-O/U in KH- OS v aktuelni izdaji.

Priprava materiala:
Komponente A+B medsebojno homogeno premešati z počasno vrtečim mešalnikom.
Material se v končno obdelani konsistenci dostavlja in se ne sme dodatno razredčiti z vodo.
Mešanje je strojno z počasno vrtečim mešalnikom (200-400 vrtlj./min) in treba trajati 2-3 minute, do nastanka ene brez zgoščenih nanosov homogene bele emulzije. Za preprečitev napak pri mešanju priporoča se, da smolo/utrjevalec mešanico pretočimo v čisto posodo in še enkrat nakratko premešamo.



RÖFIX EP 52

Specialni predpremaz, odporen proti vlagi

Obdelava:	Kot pri vseh reakcijskih smol-sistemih treba se takoj po mešanju uporabiti. Za optimalen oprijem površine v svežem stanju treba je poškropiti z pribl. 0,8 kg kvarcnega peska (zrnavost 0,3/0,8). Poškropljenje je obvezno, kadar je premaz nanešen pozneje od 36 ur po temeljnem premazu. Če treba temeljni premaz povečano osmozno obstojnost treba se dvakrat nanesti, pri čemer sledi po drugem nanosu poškropljenje z kvarcnim peskom.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Ne mešamo z drugimi materiali.
Skladiščenje:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno,vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo našihizdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.