



RÖFIX 970 CT 20

Cementni estrih CT-C20-F4

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.	
Područja primjene:	Kao vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na izolacijskom sloju, kao estrih za grijanje i kao estrih u padu u vlažnim prostorijama i prostorijama trajno izloženim vlazi. Kao temelj u stambenim prostorijama, podrumima i garažama. Kao temelj za ravne krovove, terase i balkone, kao i za popravke. Za više informacija o mogućnostima primjene u industriji, molimo kontaktirajte RÖFIX prodajno-tehničkog savjetnika.	
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">Univerzalna primjenaMinimalno skupljanjeUjednačena kvalitetaMogućnost pumpanja	
Ugradnja:		
Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000569353	2000148722
NAV šifra:	144674	110930
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed	1.000 Kg/jed
Granulacija	0 - 4 mm	
Izdašnost u litrama	oko 13,25 l/jed	oko 530 l/t
Potrošnja	oko 20 kg/m ² /cm	
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.	
Potrebna količina vode	oko 1,9 l/jed	oko 75 l/jed
Nasipna gustoća suhog morta	oko 1.755 kg/m ³	
Paropropusnost μ (ÖNORM B 8110-7)	35	
Toplotna provodljivost λ 10,suho (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrijednost) Za P=50%	
Toplotna provodljivost λ 10,suho (EN 1745:2002)	0,89 W/mK (tablična vrijednost) Za P=90%	
Spec. kapacitet topline (ÖNORM B 8110-7)	1,08 kJ/kg K	
Pritisna čvrstoća (28 d)	\geq 20 N/mm ²	
Čvrstoća pri savijanju	\geq 4 N/mm ²	
Mogućnost oblaganja	oko 28 d (6 cm)	
Prohodno	oko 2 d	
Mogućnost grijanja	oko 21 d	
Estrih grupa (EN 13813)	CT C20-F4	
Estrih grupa (SIA)	V 251	
Zrelost podlage za ugradnju paronepropustljivih obloga	< 2 %	



RÖFIX 970 CT 20

Cementni estrih CT-C20-F4

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000569353	2000148722
Zrelost podloge za ugradnju paropropusnih obloga		< 3 %
Zrelost podloge za oblaganje na podnom grijanju		< 1,8 %
Termička provodljivost λ_r		1,4 W/mK
Temperatura podloge		> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar		A1 _{fl}

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Klasirani pijesak• Dodaci za poboljšanje obradivosti
Uslovi obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Priprema podloge:	Podloga mora biti suha kao i bez nečistoće i prašine. Podlogu je potrebno pripremiti ovisno o vrsti estriha (plivajući estrih, estrih na razdijelnom sloju, grijani estrih i vezani estrih) - vidi norme i smjernice.
Priprema materijala:	Male količine RÖFIX Cementog estriha moguće je ručno zamješati i ugraditi zidarskom mistrijom. Miješati s definiranom količinom čiste vode uz upotrebu prikladne strojne tehnike ili pumpe za estrih (npr. RÖFIX silosna tehnika) do postizanja zemljeno-vlažne konzistencije. Kod dodavanja bilo kakvih dodataka, potpuna odgovornost leži kod izvođača.
Ugradnja:	Potrebno je odabratи prikladan način ugradnje kako bi se estrih ugradio unutar sat vremena.
Napomene:	Opis CM-metode mjerena: nakon punjenja testog materijal (50 g) i dodavanja ampule kalcijevog karbida aparat se zatvori te se mučka oko 1 minute. Indikator na manometru raste. Nakon otprilike 5 minuta ponovo promučkati. 10 minuta nakon zatvaranja aparata očitati vrijednosti na manometru. Štititi od propuha, direktnog utjecaja sunčevih zraka i prebrzog isušivanja. Eventualno ga pokriti plastičnim folijama. Presuha konzistencija pogoršava kvalitetu površine, prevlažnakanonzistencija smanjuje čvrstoću, dovodi do nastanka pukotina i produžuje vrijeme sušenja. Ne koristiti materijal iz već otvorenih starih pakiranja niti ga mijеšati sa novim materijalom. Navedeno vrijeme sušenja odnosi se na debljinu nanosa od 5cm i uvjeta prema normi (+20 °C/65 % r.v.z.). Prije ugradnje potrebno je izmjeriti zaostalu vlagu pomoću CM-uređaja za mjerjenje (vidi dopuštene količine zaostale vlage). Niske temperature, visoka vlažnost zraka i velike debljne nanosa produljuju vrijeme sušenja. Debljine estriha propisane su važećim normama i uputama strukovnih udrug. Specijalna primjena moguća isključivo uz prethogno savjetovanje s proizvođačem materijala. Smjernice za ugradnju ivičnih izolacionih traka, veličine površine i ostalih dijelova za ugradnju propisane su važećim normama i smjernicama. Grijani estrihi moraju se prije polaganja zagrijati prema važećem RÖFIX Protokolu o zagrijavanju. Navedeni tehnički podaci određeni su pri normiranim uvjetima ispitivanja.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za ugradnju:	Materijal se isključivo smije ugraditi u srednje krutoj konzistenciji. Estrih je potrebno ravnomjerno sabiti. S izravnavanjem može se započeti čim površina postane mat vlažna.



RÖFIX 970 CT 20

Cementni estrih CT-C20-F4

Skladištenje:

Skladištitи на suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, pravilak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z.

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.