



# RÖFIX 972

Vezivni most

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja (npr: SMGV, itd.).

**Područja primene:** Vezivni malter za cement odn. brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. Uvek pripremiti male površine i tehnikom „sveže na sveže“ naneti RÖFIX cementni ili brzovezujući estrih

**Karakteristike:**

- Dobro prijanjanje
- Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji
- Podesno za podno grejanje

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148724
NAV šifra:	110935
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,8 mm
Potrošnja	oko 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 6,5 L/jed
Temperatura podloge	> 5 °C

**Sastav:**

- Cement
- Disperzivno vezivo
- Klasirani pesak

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme pasti ispod +5 °C.

**Priprema podloge:** Podloga mora biti suva, nosiva kao i slobodna od prašine i prljavštine.

**Priprema materijala:** Proizvod mešati sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć odgovarajuće mašine ili mešalice (profesionalna mašina/mešalica sa velikom snagom mešanja) sve dok ne nastane homogena, tečna masa bez grudvica. RÖFIX Cementno vezivno sredstvo do konzistenciji meda miješati prisilnom mješalicom i na betonskoj podlozi masu razdijeliti grubom metlom.

**Ugradnja:** Nakon mešanja vezivni malter se pomoću metle nanosi na pripremljenu betonsku podlogu u debljini od 2-3 mm

**Napomene:** Površinu betona dobro namočiti vodom.



# RÖFIX 972

Vezivni most

---

<b>Upozorenja:</b>	Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
<b>Uputstva za ugradnju:</b>	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suvom mestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe najmanje 12 meseci, prema direktivi 1907/2006/EZ privitak XVII na 20 °C, 65 % r.v.v. Datum proizvodnje štampan na ambalaži.
<b>Opšte napomene:</b>	Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeci. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na sajtu roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.