



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

SycoTec fasadna barva

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Paroprepusten fasadni barvni premaz za ometane fasade in TIS-fasade. Paroprepustna hibridna barva na osnovi SISI-tehnologije z izpopolnjeno kombinacijo lastnosti organskih in anorganskih komponent. Tehnologija RÖFIX SISI temelji na popolnoma novi elastični silikatno-silikonski strukturi s stabiliziranimi polimeri. Za najtemnejše barvne tone se uporabljajo specialni pigmenti, ki odbijajo bližnji IR-spekter.

Fasadna barva RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK je zasnovana posebej za RÖFIX-SycoTec fasadni sistem.

Lastnosti materiala:

- Visoka pokrivnost
- Opremljen z gumijastim plaščem
- strjevanje na vlažnih podlagah
- Barvno obstojen
- Ne pride do ustvarjanja površinskih filmov
- Skoraj brez napetosti zaradi RÖFIX Relax tehnologije

Obdelava:



| Tehnični podatki | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|
| SAP šifra: | 2000154426 | 2000154427 |
| NAV-Art. Nr.: | 142359 | 142358 |
| Način pakiranja | | |
| Enota na paleto | 24 EN/p | 64 EN/p |
| Enota na paleto | 15 l/EN | 5 l/EN |
| Barva | barvna | |
| Poraba | pribl. 0,15 l/m ² /prem. | |
| Specifična teža | pribl. 1,5 kg/l | |
| SD-vrednost | < 0,14 m | |
| pH-vrednost | pribl. 8,5 | |
| Vsebnost VOC | max. 1,6 g/l | |
| VOC koda | 2004/42/IIA(c)75(2007)40(2010)40 | |
| Vodovpojnost | pribl. 0,08 kg/m ² h0,5 | |
| Stopnja sijajnosti | Mat, brez leska | |
| Pakiranje | V reciklažnih plastičnih vedrih. | |
| Temperatura podlage | 5 - 25 °C | |

Osnova materiala:

- Polimerna smola
- Silan
- Aditivi: zamreževalo, sredstvo proti penjenju

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 ° C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65% in temperaturi okolice +20 ° C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh. Do presušitve premaza ščititi pred vremenskimi vplivi: nizke temperature, zmrzovanja, vročina, direktno segrevanje sonca, vlaga, dež, veter, prepih.

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Podlaga mora biti čista, nosilna kakor tudi brez nečistoč (kot npr. prah, umazanija, cvetenje itn.).



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

SycoTec fasadna barva

| | |
|-----------------------------|--|
| Priprava podlage: | Omet skupine malt II in III: cementne in apeno cementne malte: NeustrezenNa gladke in ravne podlage Nosilni (stari) premazi in (stari) sloji na silikatni osnovi: NeustrezenNa gladke in ravne podlage Mavčno-kartonske plošče: NeustrezenNa gladke in ravne podlage Beton: Na gladke in ravne podlageNa gladke in ravne podlage Mavčno-kartonske plošče: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)Na gladke in ravne podlage Apeno-cementni osnovni ometi: Premaze ali površine, ki tudi po nanosu predlaganih oziroma predpisanih grundirnih premazih RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ali PP 307 ISO LF niso nosilni (mrežni test vezave EN 2409), je treba mehansko odstraniti. |
| Priprava podlage: | Zaščita okolice: Sosednje površine iz stekla, keramike, aluminija, nerjavečega jekla, okna, les, pohištvo, tla moramo prekriti. Manjše poškodbe in luknje: Pred grundiranjem in temeljnim premazom izravnati z ustrezno izravnalno maso ROEFIX |
| Priprava materiala: | Predpripravljeni izdelek. Samo na kratko premešamo. Izogibamo se pretiranemu mešanju. |
| Obdelava: | Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo. Struktura prevleke je sestavljena iz predobdelave podlage (RÖFIX PRIMER) in premaza. Dejanski premaz (barva) je sestavljen iz temeljnega premaza, morda vmesnega in zgornjega premaza. Prvi nanos se razredči z pribl. 15% čiste vode in nanese na celotno površino. Po dovolj dolgem času sušenja (pribl. 24 ur) se s krtačo nanese drugi nanos (pribl. 5% razredčen) nato pa z valjčkom za barvanje enakomerno „od spodaj navzgor“ porazdeli. Po 7 dneh je nanos posušen. Valjček 2x Strojno nanašanje enakomerno izvedemo z ustrezno brizgalno napravo. Postopoma v plasteh nanašamo od zgoraj navzdol v 3-4-kratni debelini zrna (npr. 10-12 mm pri 3mm praskanem ometu). Pri nanašanju z brizganjem barvo pred nanašanjem dobro premešamo in presejemo. |
| Opombe: | Pri veznih estrih ROEFIX cementni nanos se nanaša sveže na sveže. Pri veznih estrih ROEFIX cementni nanos se nanaša sveže na sveže. |
| Varnostna opozorila: | Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! Hranite izven dosega otrok. Pri stiku z očmi ali kožo takoj izperite z veliko vode. Pri pršenju ne dihajte meglice. Ne izpraznite v vodo, kanalizacijo ali zemljo. Podrobne informacije preverite v varnostnem listu. Samo prazne posode za recikliranje. Izjava („koda odpadka“) za odlaganje v skladu z AVV (Odlok o katalogu odpadkov). Ukrepi prve pomoči glede na varnostni list. |
| Navodilo za uporabo: | Pri temnih, intenzivnih barvnih tonih z indeksom odboja svetlobe < 25% (HBW) proizvajalec priporoča RÖFIX SycoTec Fasadni sistem. |
| Skladiščenje: | Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 24 mesecev. |
| Izjava: | |





RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

SycoTec fasadna barva

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (20°C/65%rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.

Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta.

Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.