



RÖFIX PE 419 ETICS®

Silikonska zunanja barva

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Vodoodbojen izenačevalni in renovirni barvni premaz za ometane fasade in TIS-fasade. Na mineralnih in organskih podlagah (npr. apneno-cementnih ometih, mineralnih in disperzijskih barvah, peščenjaku, betonu itd.).

Idealna za oplemenitenje strukturirane površine ometa za še bolj vodoodbojnost površine in za poenotenje v glavnem mineralnih podlag.

Z dodatkom visoko kakovostnega biocidnega konzervansa materiala in konzervansa filma.

Eigenschaften:

- Visoka pokrivnost
- Elastičen, prilagodljiv
- Barvno obstojen
- Ne pride do ustvarjanja površinskih filmov
- Skoraj brez napetosti zaradi RÖFIX Relax tehnologije

Verarbeitung:



Tehnični podatki						
SAP šifra:	2000151520					
NAV šifra:	132189	132190	132191	132192	132193	132194
Verpackungsart						
Einheit pro Palette	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p	24 EN/p
Menge pro Einheit	15 l/EN					
Barva	bela	barvna (PK I)	barvna (PK II)	barvna (PK III)	barvna (PK IV)	barvna (PK V)
Poraba	pribl. 0,15 l/m ² /P					
Specifična teža	1,47 Kg/L					
SD-vrednost	pribl. 0,1 m					
pH-vrednost	8,5					
VOC kategorija	C					
vsebnost VOC	1,8 g/ltr.					
VOC koda	2004/42/IIA(c)75(2007)40(2010)40					
Vodovpojnost	0,08 kg/m ² h					
Stopnja sijajnosti	Mat, brez leska					
Verpackungshinweise	V reciklažnih plastičnih vedrih.					
Temperatura podlage	> 5 °C					
Barvni odtenki		barvni razred I	barvni razred II	barvni razred III	barvni razred IV	barvni razred V

SAP šifra:	2000151521					
NAV šifra:	132195	132196	132197	132198	132199	132200
Verpackungsart						
Einheit pro Palette	64 EN/p	64 EN/p	64 EN/p	64 EN/p	64 EN/p	64 EN/p
Menge pro Einheit	5 l/EN					



RÖFIX PE 419 ETICS®

Silikonska zunanja barva

SAP šifra:	2000151521					
Barva	bela	barvna (PK I)	barvna (PK II)	barvna (PK III)	barvna (PK IV)	barvna (PK V)
Poraba	pribl. 0,15 l/m ² /P					
Specifična teža	1,47 Kg/L					
SD-vrednost	pribl. 0,1 m					
pH-vrednost	8,5					
VOC kategorija	C					
vsebnost VOC	1,8 g/ltr.					
VOC koda	2004/42/IIA(c)75(2007)40(2010)40					
Vodovpojnost	0,08 kg/m ² h					
Stopnja sijajnosti	Mat, brez leska					
Verpackungshinweise	V reciklažnih plastičnih vedrih.					
Temperatura podlage	> 5 °C					
Barvni odtenki		barvni razred I	barvni razred II	barvni razred III	barvni razred IV	barvni razred V

- Materialbasis:**
- Pigment: titanov dioksid
 - Vezivo iz silikonske smole
 - Aditivi: zamreževalo, sredstvo proti penjenju

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen: Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 ° C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65% in temperaturi okolice +20 ° C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga: Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.

priprava podlage: **Omet skupine malt II in III: cementne in apneno cementne malte:** Neustrezen
Nosilni (stari) premazi in (stari) sloji na silikatni osnovi: Neustrezen
Mavčno-kartonske plošče: Neustrezen
Beton: Na gladke in ravne podlage temeljni in zaključni premaz z izdelkom opisanim v tem tehničnem listu.
Mavčno-kartonske plošče: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)
Apneno-cementni osnovni ometi: Premaze ali površine, ki tudi po nanosu predlaganih oziroma predpisanih grundirnih premazih RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ali PP 307 ISO LF niso nosilni (mrežni test vezave EN 2409), je treba mehansko odstraniti.

Priprava podlage: Zaščita okolice: Sosednje površine iz stekla, keramike, aluminija, nerjavečega jekla, okna, les, pohištvo, tla moramo prekriti.
Manjše poškodbe in luknje: Pred grundiranjem in temeljnim premazom izravnati z ustrezno izravnalno maso ROEFIX

Priprava materiala: Predpripravljeni izdelek.
Lahko niansiramo z RÖFIX SISIL-barvo za polne odtenke in niansirno barvo.
Samo na kratko premešamo. Izogibamo se pretiranemu mešanju.



RÖFIX PE 419 ETICS®

Silikonska zunanja barva

Verarbeitung:	<p>Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo. Struktura prevleke je sestavljena iz predobdelave podlage (RÖFIX PRIMER) in premaza. Dejanski premaz (barva) je sestavljen iz temeljnega premaza, morda vmesnega in zgornjega premaza. Prvi nanos se razredči z pribl. 15% čiste vode in nanese na celotno površino. Po dovolj dolgem času sušenja (pribl. 24 ur) se s krtačo nanese drugi nanos (pribl. 5% razredčen) nato pa z valjčkom za barvanje enakomerno „od spodaj navzgor“ porazdeli. Po 7 dneh je nanos posušen. Postopoma v plasteh nanašamo od zgoraj navzdol v 3-4-kratni debelini zrna (npr. 10-12 mm pri 3mm praskanem ometu). Pri nanašanju z brizganjem barvo pred nanašanjem dobro premešamo in presejemo.</p>
Opombe:	<p>Gradbene elemente in stavbno pohištvo (okna, okenski okvirji, vrata) moramo pred izvedbo zaščititi pred umazanijo oziroma poškodbami.</p>
Varnostna opozorila:	<p>Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! Hranite izven dosega otrok. Pri stiku z očmi ali kožo takoj izperite z veliko vode. Pri pršenju ne dihajte meglice. Ne izpraznite v vodo, kanalizacijo ali zemljo. Podrobne informacije preverite v varnostnem listu. Samo prazne posode za recikliranje. Izjava („koda odpadka“) za odlaganje v skladu z AVV (Odlok o katalogu odpadkov). Ukrepi prve pomoči glede na varnostni list.</p>
Obdelava informacij:	<p>Barvni zaključni premazi so dovoljeni šele po popolni strditvi in presušitvi. To pomeni po kakih 7 do 10 dneh po ometavanju, še bolje po 2 do 3 tednih (odvisno od vremenskih razmer). Pri temnih, intenzivnih barvnih tonih z indeksom odboja svetlobe < 25% (HBW) proizvajalec priporoča RÖFIX SycoTec Fasadni sistem.</p>
Lagerung:	<p>Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Skladiščenje najmanj 24 mesecev.</p>
Certifikat:	



RÖFIX PE 419 ETICS®

Silikonska zunanja barva

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (20°C/65%rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.

Produkte RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta.

Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.