



RÖFIX Gika-Grund

Zaporni predpremaz za mavčno-kartonske plošče

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Pigmentiran specialni zaporni predpremaz z učinkom zapore. Preprečuje obarvanje iz kartonske podlage pri mavčno-kartonskih ploščah, če ga nanesemo pred zaključnimi ometi.

Lastnosti materiala:

- Predpremaz prepreči preboj snovi/barvil iz podlage
- Izboljšuje oprijem
- Belo pigmentiran

Obdelava:

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000148028	2000148027
NAV-Art. Nr.:	110013	110012
Način pakiranja		
Enota na paleto	24 EN/p	64 EN/p
Enota na paleto	20 kg/EN	5 kg/EN
Barva	bela	
Poraba	0,2 kg/m ² /P	
Izkoristek	0,2 kg/m ²	
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Gostota	1,38 kg/l	
VOC koda	2004/42/IIA(g)50(2007)30(2010)30	
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.	
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C	

Osnova materiala:

- Vezivo: Disperzija (izolacijska)
- Polnila: Kremenov pesek (razvrščen po razredih)

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 ° C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65% in temperaturi okolice +20 ° C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh. Visoka zračna vlaga v notranjih prostorih preprečuje sušenje.

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrznjena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opažnega olja ipd.

Priprava podlage:

Zaščita okolice: Sosednje površine iz stekla, keramike, aluminija, nerjavečega jekla, okna, les, pohištvo, tla moramo prekriti. Poškodovana, odlomljena, krhka mesta, odkrita armatura ipd. je treba pripraviti po naših priporočilih (glejte RÖFIX gradiva) za popravilo betona.

Priprava materiala:

Predpripravljeni izdelek.
Ne redčimo.
Pred in med obdelovanjem večkrat dobro premešamo.



RÖFIX Gika-Grund

Zaporni predpremaz za mavčno-kartonske plošče

Obdelava:	Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo. Proizvod nanesemo vedno v 2 slojih z vmesnim premorom 12 do 16 ur (glede na temperaturo in zračno vlago). Pazimo, da vsakič izdelamo popolnoma neprekinjen in brezhibno zaprt zaporni sloj. Valjček 2x
Opombe:	Zaradi zmanjšane vpojnosti zapornega predpremaza se zaključni omet po strukturi ali površini v tem primeru lahko razlikuje od ometa na drugih vpojnih podlagah. Pred nanašanjem naslednjega premaza preverimo, ali se je podlaga popolnoma presušila.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Interval sušenja pred nanosom zaključnega barvnega premaza znaša pribl. 24 ure (odvisno od temperature in vremenskih razmer). Med strjevanjem – še posebno pri uporabi grelnih naprav – moramo poskrbeti za dobre pogoje sušenja in strjevanja (npr. s kratkotrajnim močnim navzkrižnim zračenjem). Neposredno segrevanje ometa ni dovoljeno. Pri uporabi na večjih površinah z zaprtimi okni je hitro sušenje onemogočeno (značilno za tako situacijo rosenje okenskih stekel). Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala z svežim. Zelo je pomembno redno sprotno čiščenje orodja za strukturiranje!
Skladiščenje:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 24 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka! Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (20°C/65%rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih. Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta. Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.