



Creteo® Standard 990 - B20

Suhi beton C16/20-Hobby beton


Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Za zalivanje opažev in manjših gradbenih elementov, temeljev, nosilnih plošč, fasadnih podzidkov (coklov), utrjevanje gradbenih jam ipd.
Primerno za pločnike, območja z nizkim prometnim obremenitvam.

Eigenschaften:

- Lahko zgostljiv
- Plastično obdelovanje

Verarbeitung:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148125
NAV šifra:	111004
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	36 EN/p
Menge pro Einheit	40 kg/EN
Körnung	0 - 8 mm
Izkoristek/liter	pribl. 20 l/EN
Poraba	pribl. 500 l/t
Izkoristek	pribl. 20 l/EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Wasserbedarfsmenge	pribl. 4,25 l/EN
Spec. gostota suhe malte	pribl. 2.099 kg/m ³
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6)	pribl. 2.200 kg/m ³
gostota	pribl. 1.750 kg/m ³
Spec. toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 20 MPa
Biegezugfestigkeit	≤ 5 MPa
E-Modul	pribl. 25 GPa
Razred ekspozicije	X0
Konzistenčni razred	F2
Vsebnost kloridov	Cl 0,10
Verpackungshinweise	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.
Brandverhalten	Razred A1
Vsebnost vode	pribl. 0,11

Materialbasis:

- Cement
- Izbrani pesek
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti



Creteo® Standard 990 - B20

Suhi beton C16/20-Hobby beton

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).
Priprava materiala:	Beton: Vrečo zmešamo s čisto vodo v mešalnem stroju ali mešalcu ter mešamo pribl. 2 minuti. Pri vgradnji betona z vibriranjem, tresenjem in tlačenjem čim bolj zapolnimo prazna mesta.
Verarbeitung:	Racionalno obdelavo dosežemo s pretočnim mešalnikom za beton.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Obdelava informacij:	Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala z svežim. Kontrola sveže pripravljene betona obsega: razlivenost svežega betona, konsistenca svežega betonapridelanega betona se opravi po sleditvi merilnih velikosti: širina svežega betona, konsistenca sveže malte, gostota in trdnost vzorca (izdelava kocke). Suhi beton RÖFIX 990 moramo porabiti v roku 1 ure po mešanju z vodo.
Lagerung:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.