



Creteo® Standard 990 - B30

Suhi beton C25/30 0-8 mm

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Za betoniranje opečnih stropov, vlivanje opažnih kamnov, temeljev, podplatov, stopnic, sten itd. Izdelek lahko na zahtevo dobavimo tudi z višjo trdnostjo. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

Lastnosti materiala:

- Plastično obdelovanje
- Dobre obdelovalne lastnosti
- Dobavljiv tudi z HS cementom

Obdelava:



Tehnični podatki					
SAP šifra:	2000693793	2000571916	2000148124	2000148122	122043
ERGO	135805				
Način pakiranja					
Enota na paleto	54 EN/p (IT)				
Enota na paleto	25 kg/EN	25 kg/EN	40 kg/EN	1.000 kg/EN	1.000 kg/EN
Zrnavost	0 - 8 mm				
Izkoristek/liter	pribl. 12,5 l/EN	pribl. 12,5 l/EN	pribl. 20 l/EN	pribl. 500 l/t	pribl. 500 l/t
Poraba	pribl. 500 l/t				
Izkoristek	pribl. 12,5 l/EN	pribl. 12,5 l/EN	pribl. 20 l/EN	pribl. 500 l/t	pribl. 500 l/t
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.				
Potrebna količina vode	pribl. 2,7 l/EN	pribl. 2,7 l/EN	pribl. 4,25 l/EN	pribl. 105 l/EN	pribl. 105 l/EN
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6) (EN 1015-6)	pribl. 2.200 kg/m ³				
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 1.750 kg/m ³				
Spec. toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K				
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 30 MPa				
Upogibno-natezna trdnost	≤ 6 MPa				
E-Modul	pribl. 30 GPa				
Razred ekspozicije	X0				
Konzistenčni razred	F2				
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 %				
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.				
Odpornost na ogenj	Razred A1				
Vsebnost vode	pribl. 0,11				
Teža	25 kg	25 kg			

Osnova materiala:

- Cement
- Izbrani pesek
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti



Creteo® Standard 990 - B30

Suhi beton C25/30 0-8 mm

Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).
Priprava materiala:	Beton: Vrečo zmešamo s čisto vodo v mešalnem stroju ali mešalcu ter mešamo pribl. 2 minuti. Pri vgradnji betona z vibriranjem, tresenjem in tlačanjem čim boljše zapolnimo prazna mesta.
Obdelava:	Racionalno obdelavo dosežemo s pretočnim mešalnikom za beton.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Kontrola sveže pripravljene betona obsega: razlivnost svežega betona, konsistenca svežega betonapridelanega betona se opravi po sleditvi merilnih velikosti: širina svežega betona, konsistenca sveže malte, gostota in trdnost vzorca (izdelava kocke). Beton moramo porabiti v roku 1 ure po mešanju z vodo.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 12 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.