



RÖFIX Kunstharpzputz

Fino me strukturë

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skadat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Suva e sipërme me strukturë, e gatshme, shtresë-hollë, e përzierë me makineri, e disponueshme në struktura, kokërrizim dhe tone ngjyrash të ndryshme.

Suva me strukturë, elastike dhe me qëndrueshmëri, për fasada, mbi sistemet e izolimi termik, dhe suva të poshtme.

Në rast kokrrize 6 mm, produkti duhet të spërkatet me makineri dhe nuk strukturohet me tej.

Karakteristikat:

- Qëndrueshmëri e lartë ndaj kushteve atmosferike
- Tendosje të reduktuara nëpërmjet teknologjisë RÖFIX RELAX.
- Elastik, fleksibël
- Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi
- rezistent ndaj ngrirjes

Përpunimi:



Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000148106	2000148110	2000148109	2000148114	2000148113
NAV-Art. Nr.:	110843	110864	110863	110897	110896
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	24 Nj./Pal				
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Ngjyra	E bardhë				
Struktura e suvasë	V	V	R	V	R
Kokërrizimi	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Konsumi	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 3,8 kg/m ²	ca. 3,5 kg/m ²
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.800 kg/m ³				
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit µ	150				
Vlera e pH	8,5				
Kapaciteti termik	ca. 1 J/kg K				
Kapilariteti	< 0,1 kg/m ² h0,5				
Certifikata e testimit	Reagimi ndaj zjarrit Euroklasa A2-s1, d0 sipas EN 13501.				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C				
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)				
Klasa e ngjyrave					

SAP-Art. Nr.:					
NAV-Art. Nr.:	KHP-PK I	KHP-PK II	KHP-PK III	KHP-PK IV	KHP-PK V
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	24 Nj./Pal				
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				



RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

SAP-Art. Nr.:					
Ngjyra	me ngjyra				
Struktura e suvasë					
Kokrrizimi					
Konsumi	ca. 1,4 kg/m ²				
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.800 kg/m ³				
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ	150				
Vlera e pH	8,5				
Kapaciteti termik	ca. 1 J/kg K				
Kapilariteti	< 0,1 kg/m ² h0,5				
Certifikata e testimit	Reagimi ndaj zjarrit Euroklasa A2-s1, d0 sipas EN 13501.				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C				
Reaksioni ndaj zjarrit	A2-s1, d0 (EN13501-1)				
Klasa e ngjyrave	Kategoria e ngjyrave I	Kategoria e ngjyrave II	Kategoria e ngjyrave III	Kategoria e ngjyrave IV	Kategoria e ngjyrave V

Baza e materialit:

- Mjete lidhëse me dispersion
- Rërë mermeri e bardhë e selektuar
- Pigmente boje

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Në rast suvash të reja të sapo shtruara (psh gëlqere apo çimento) në varesi të rregullave të prodhimit duhet respektuar një kohe tharje prej min 2-3 jave.

Testimi i bazamentit duhet të vijojë sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242.

Suva poshtë sistemesh lidhjeje me izolim termik me lidhje cimento gëlqerore, duhet të shtrohen në trashësitë e caktuara dhe thahen sipas rregulloreve në fuqi (min 5 ditë - në rast lagështie atmosferike edhe më gjatë).

BazamentiTrajtimi paraprak:

Suva mbushëse me bazë gëlqere: Mos e përdorni në këto bazamente

Suva mbushëse me bazë gëlqere /çimento: I përshtatshëm

Suva mbushëse e lehtë: Si suva niveluese (Renostar/Renoplus)

Suva termoizoluese: Mos e përdorni në këto bazamente

Beton: Si suva niveluese (Renostar/Renoplus)

Sisteme të izolimit termik, suva të izolimit termik, bazamente elastike: I përshtatshëm

Suva e vjetër me bazë minerale e palyer: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

Suva e vjetër me bojë minerale: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

Suva e vjetër organike: Për suva rinovuese (Renostar, Renoplus)

Suva mbushëse me bazë allçije e thatë: Mos e përdorni në këto bazamente

Pllaka karton gipsi: Mos e përdorni në këto bazamente

Pllaka allçije me fibra letre (p.sh. Fermacell): Mos e përdorni në këto bazamente



RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

24 orë përpara aplikimit të finos aplikoni astarin RÖFIX PREMIUM mbi bazament me furcë ose rul, të pa holluar, në të gjithë sipërfaqen.
Shtresat e bojave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht.
Bazamentet me gradë thithëse të ndryshme paratrajtojnë me astarin e përshtatshëm RÖFIX pa tretesa (PP 201 ,PP 301 dhe PP 401). Astarët hollohen me ujë, në mënyrë që të thithen nga bazamenti për të shmangur formimin e filmit të vazhdueshëm (shih skedën teknike).
Bazamentet e paniveluara mund ti niveloni me masën shpatulluese (psh. RÖFIX Renoplus, Renostar)

Përgatitja:

Produkt i gatshëm për përdorim
Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitoni dendësinë e dëshirueshme.
Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta
Gjatë përpunimit të suvasë së sipërme, masën e miksuar perziejeni shpesh për të mënjanuar krijimin e kokrrizave.

Përpunimi:

Shtrimi si suva me ferkim: shtrojeni në mënyrë të njëtrajtshme me mistri të lëmuar pa ndryshk e të pastër në madhësinë e kokrrizës.
Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje „e freskët mbi të freskët“
Shtrimi si suva me sprucim: strukturim me makineri të përshtatshme
Strukturimi si suva me gerryerje: silleni në formën e dëshiruar me cope gerryese të përshtatshme (stiropor etj.)
Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur.
Pastrimi i rregullt veglave të punës për punimin e strukturës është shumë i rëndësishëm!

Këshilla:

Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërme: Këto duhen shtruar maksimumi sa masa e kornizës
Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritaresh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjanuar ndotjen ose korrozionin.
Me një shpatull çeliku arrihet një shtrirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike
Për të mënjanuar ndryshime në ngjyra dhe parregullsi sipërfaqësore, mos përdoreni mjete të ndryshme për aplikim.
Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit “rregullat e aplikimit të suvave të sipërme”

Këshilla në rast rezi:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Këshilla për përpunimin:

Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.
Në raste ngjyrash të errëta dhe intensive me gradë reflektimi <20% HBW, ne ju sygjerojmë sistemin RÖFIX SycoTec të fasadave. Ju lutem për këtë drejtohuni pranë specialistëve tanë.
Temperatura të ulta dhe lagështia e madhe e zgjasin kohën e lidhjes. Aftësi të ndryshme thithjeje të bazamentit mund ta ndryshojë tonin e ngjyrës. Hollimet e forta dhe/ose përpunimi në mot me erë ose/dhe nën rreze të forta dielli mund çojë në një gradë më të lartë të formimit të kraterëve.
Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazës së aplikimit dhe tharjes.

Magazinimi:

Magazinojeni në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë.
Magazinimi min. 24 muaj.

Deklaratë:





RÖFIX Kunstharpzputz

Fino me strukturë

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Tek finot pastoze forca në shtypje duhet të jetë minimumi 1,5 N/mm². Mos e përdorni në bazamente të lagështa dhe jo mbi sipërfaqe që janë në kontakt të shpeshtë me ujin. Nuk mund të thuhet se mund të kemi një tharje të bazamentit dhe pa njolla për shkak të kushteve të objektit dhe motit. Për shkak të përdorimit të lëndëve të para natyrore ndryshime të vogla të ndryshimit të ngjyrës janë të mundshme. Objektet që janë të lidhur me njëri tjetrin duhet të lyhen nga i njëjti furnizim/ porosi që të shmangim diferencat në ngjyrë. Në rast se do punohet me të njëjtën ngjyrë për një kohë të gjatë në kantier duhet ti jepet prodhuesit data e porosisë së parë. Materialet e magazinuara mund të shkaktojnë ndryshim ngjyre. Ju lutem përpara aplikimit kontrolloni ngjyrën. Ankesat e mëvonshme nuk mund të merren parasysh.

Agjentët atmosferikë, rrezet UV, ekspozimi nga lagështia ndryshojnë sipërfaqen me kalimin e kohës. Ndryshime të dukshme të ngjyrës janë të mundshme. Ky proces ndryshimi ndikohet nga materiali dhe kushtet e objektit.

Kur fasada nuk është tharë ende, vesa, shiu mund të depozitohen në sipërfaqe. Efekti është i ndryshëm në varësi të intensitetit të ngjyrës i cili ndryshon. Dhe nuk ka ndikim në cilësinë e produktit. Efektet zhduken nga erozioni.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantieri duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lagështirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.