



RÖFIX 672

Llaç sprucues, urë lidhëse

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Llaç çimentoje me sprucim i fortësuar dhe mjet lidhës për sipërfaqe të lëmuara të betonit, si dhe për tulla prej tallashi të presuar, pllaka prej leshi druri, muraturë prej guri natyror, si dhe përbërës të muraturave të plotë me përthithje të fortë ose me përthithje të ndryshme. Për muraturat e lehta dhe me porozitet të lartë këshillohet një llaç i lehtë paratrajtues me sprucim (si p.sh. RÖFIX 673)

Karakteristikat:

- Suva mbushëse e ashpër
- Ngjitje e mirë

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	137330
NAV-Art. Nr.:	137330
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	42 Nj./Pal
Sasi për njësi	30 kg/Nj.
Kokrrizimi	0 - 1,4 mm
Sasi boje per litër	ca. 670 l/t
Konsumi	ca. 4 kg/m ²
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 5,25 l/Nj.
Trashësia minimale e suvasë	ca. 3 mm
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar (EN 1015-10)	ca. 1.558 kg/m ³
Masa vëllimore e llaçit të freskët (EN 1015-6)	ca. 1.750 kg/l
Dendësia e shtresës niveluese (EN 1097-3)	ca. 1.600 kg/m ³
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ	ca. 30
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,61 W/mK (Tabellenwert) për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,66 W/mK (Tabellenwert) für P=90%
Vlera e pH	ca. 12
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K
Forca në shtypje (28 d)	15 N/mm ² (EN 1015-11)
Forca në përkulje	$\leq 3,5$ N/mm ²
Forca në lidhje (EN 1015-12)	$\geq 0,08$ N/mm ²
Moduli-E	ca. 13.000 N/mm ²
MG (EN 998-1)	GP



RÖFIX 672

Llaç sprucues, urë lidhëse

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	137330
MG (EN 998-1)	CS IV
MG (EN 998-1)	W _c 0
Koha e tharjes	> 3 d
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Temperatura e bazamentit	> 5 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1

Baza e materialit:	- Çimento - Rërë gëlqereje e grimcuar me cilësi të lartë me aditivë të përmirësuar për ngjitjen. - minerale
Kushtet e punimit:	Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Bazamenti:	Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripa etj. . Pastrojeni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj). Testimi i bazamentit duhet të vijojë sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242. Këshillat e përpunimit vlejné për muret e ndërtimit të prodhuara sipas normës dhe me kusht fugat e mbyllura. Fugat e hapura në mur si dhe carjet, duhet të mbyllen paraprakisht me materjalin e përshtatshëm. Në rast bazamentesh kritike (si mure shumë poroze, porobeton, pllaka HWL, blloqe betoni, pllaka XPS- R etj.) duhen marrë parasysh rregullat e suvatimit RÖFIX si dhe rregullat e përpunimit të prodhuesit.
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Bazamentet prej suvaje me aftësi të ndryshme thithëse, kanë nevojë për një llaç sprucues RÖFIX, mbi të gjithë sipërfaqen. Sipërfaqet e lëmuara të betonit përgatiten me RÖFIX 672 (koha e tharjes min. 3 ditë). Kur përdorni suva me bazë shumë të fortë (p.sh. RÖFIX 620) në sipërfaqe të lëmuara betoni, RÖFIX IA622 aplikohet i freskët në i freskët. Para fillimit të suvatimit, ne të gjitha cepat duhet të jenë vendosur profile suvaje të pandryshkur. Mos përdorni profile alumini për shkak të mos- rezistencës në ambiente alkaline. Përdorni vetëm profile çeliku të pandryshkshëm në pjesën e jashtme dhe në bazamente me lagështi jashtëzakonisht (ndërtim i vjetër).
Përgatitja:	Në rast „punimi me dorë“ përzieni një thes në makinerinë përzjerese me sasinë e nevojshme të ujit , në mënyrë që të formohet një masë e njëtrajtshme. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta.
Përpunimi:	Në „aplikimin me makineri“ sprucojeni me pompën e suvasë. Aplikimi i llaçit sprucues behet direkt mbi bazament duke mbuluar plotësisht sipërfaqen në një trashësi 5 mm dhe duke krijuar një sipërfaqe të ashpër. Koha e ndënjes përpara aplikimit të llaçit mbushës: min. 3 javë. Shtresa e llaçit sprucues nuk mund të quhet shtresë suvatimi.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Keshilla per perpunimin:	Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Në raste kushtesh të pafavorshme atmosferike (nxehhtësi, erë e fortë) ose në rast se kemi bazamente me aftësi të lartë thithëse, bazamentin trajtoheni me ujë.



ROFIX 672

Llaç sprucues, urë lidhëse

Magazinimi: Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.
Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.
Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.
Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.
Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.
Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.