



# ROFIX 955

Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5


### Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

### Fushat e përdorimit:

Llaç murature me korrozim të imët për muraturë ( p.sh.tulle , blloqe çimentoje, gurë prej rërë-gëlqereje)me kërkesa normale statike.  
I disponueshëm vetëm në Itali. RÖFOX 955S i reziston ujit.  
Materiale ndërtimi në përputhje me shtojcën A të katalogut ekologjik mbi ndërtesat.

### Përpunimi:



| Të dhëna teknike                          |                                    |
|---|------------------------------------|
| SAP-Art. Nr.:                             | 138145                             |
| NAV-Art. Nr.:                             | 138145                             |
| Info                                      | Vetëm ITA                          |
| Lloji i paketimit                         |                                    |
| Njesi per palete                          | 42 Nj./Pal                         |
| Sasi për njësi                            | 30 kg/Nj.                          |
| Kokrrizimi                                | 1,4 mm                             |
| Sasi boje per litër                       | ca. 19 lt./Nj.                     |
| Konsumi i ujit                            | ca. 19 lt./Nj.                     |
| Konsumi i ujit                            | ca. 4,5 lt./Nj.                    |
| Dëndësia në gjëndje të papërpunuar        | < 1.800 kg/m³                      |
| Masa vëllimore e llaçit të freskët        | ca. 1.900 kg/m³                    |
| Dendësia e shtresës niveluese (EN 1097-4) | ca. 1.600 kg/m³                    |
| Percueshmeria ndaj avujve $\mu$           | ca. 35                             |
| Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)    | 0,82 W/mK (Tabellenwert) për P=50% |
| Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)    | 0,89 W/mK (Tabellenwert) für P=90% |
| Vlera e pH                                | ca. 12                             |
| Kapaciteti termik                         | ca. 1 kJ/kg K                      |
| Forca në shtypje (28 d)                   | 5 N/mm²                            |
| Forca në përkulje                         | ≥ 2,5 N/mm²                        |
| Moduli-E                                  | ca. 14.000 N/mm²                   |
| GLI (ita. M.D.) M.D. 20/11/1987           | M3                                 |
| Certifikata e testimit                    | EMPA Dübendorf, CH                 |
| Qëndrueshmëria fillestare e prerjes       | ca. 0,15 N/mm² (Tabellenwert)      |



# ROFIX 955

Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5

| Të dhëna teknike         |          |
|--------------------------|----------|
| SAP-Art. Nr.:            | 138145   |
| Përmbajtje e kloridit    | ≤ 0,1 M% |
| Temperatura e bazamentit | < 30 °C  |
| Reaksioni ndaj zjarrit   | A1       |

**Baza e materialit:** • Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

**Kushtet e punimit:** Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5° C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30° C.

**Përpunimi:** Përzierës mekanik

**Këshilla për heqjen e mbeturinave:** Mbroni tullat dhe llaçin (në veçanti gjatë ndërprerjeve të punës) nga shiu. Shtresa e parë e tullave duhet të vihet horizontalisht me precizion. Pabarazitë duhet të sheshohen në fugën më të poshtme të murit. Sugjerohet kontrolli i konsistencës së përpunimit të llaçit për çdo mbushje të kovës së vinçit. Në rast pushimi, përzierësin duhet ta boshatisni dhe ta pastroni.

**Këshilla në rast reziku:** Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

**Magazini:** Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 12 muaj sipas. Rregullores 1907/2006/EG, Aneksi XVII, në temperaturë 20 °C, 65 % lagështi ambjenti.

**Këshilla të përgjithshme:** Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Normat aktuale kombetare të përdorimit, duhet te merren parasysht.