



RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Shtatullues përforcues mineral, ngjitës gri për pllaka izoluese për polisterol të bardhë-pllakat e izolimit të fasadave (EPS-F).

Për shtresa përforcuese me trashësi 3mm. (Trashësia specifike NPD)

RÖFIX IA 622 nuk duhet të përdoret për të ngjitur pllaka gri EPS-F pa tiplla shtesë.

Në beton dhe suva të vjetër, RÖFIX IA 622 duhet të përdoret gjithmonë në kombinim me vendosjen e tiplave.

Rekomandohet që pllakat e polisterolit të ngjitur me RÖFIX IA 622 të jenë për siguri të shoqëruara gjithmonë me tiplla.

Rregulloret dhe udhëzimet kombëtare duhet të respektohen.

E përshtatëshme edhe për ngjitjen e pllakave të ashpër dhe të thatë në xokolaturë (EPS-P / XPS-R) të fiksuar me tiplla.

Karakteristikat:

- Përpunim shumë i mirë
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:



Të dhëna teknike

SAP-Art. Nr.:	2000569272
NAV-Art. Nr.:	137171
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	48 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	gri
Kokrrizimi	0 - 0,8 mm
Sasi boje per litër	ca. 720 l/t
Konsumi	1,4 kg/m ² /mm
Konsumi në ngjitje	2,8 - 5,6 kg/m ²
Konsumi në armim	ca. 4,2 kg/m ²
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 8 l/Nj.
Përçueshmeria ndaj avujve të ujit µ	25 - 30
Përçueshmeria ndaj avujve të ujit µ	ca. 28
Vlera sd	ca. 0,08 m
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,82 W/mK (Tabellenwert) për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2003)	0,89 W/mK (Tabellenwert) für P=90%
Forca në shtypje (28 d)	12 N/mm ²
Forca në përkulje	≥ 3 N/mm ²
Moduli-E	ca. 9.500 N/mm ²



RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000569272
Kapilariteti	< 0,5 kg/m ² 24h (nach ETAG 004)
Dendësia bruto	ca. 1.500 kg/m ³
Koha e tharjes	ca. 7 d
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1 (EN13501-1)
Pesha	25 kg

Baza e materialit:	- Çimento - Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
Kushtet e punimit:	Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Bazamenti:	Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .
Bazamenti-Trajtimi paraprak:	Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rerë përforcimi me RÖFIX fiksues ose largojini fare. Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëse, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla.
Përgatitja:	Në „aplikimin me dorë“ një thes përzihet sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrihet një masë homogjene. Koha e përzjerjes në rast përzjerje me dorë 2 deri 3 minuta. Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përzihet përsëri.
Përpunimi:	Ngjitja e pllakave të termoizolimit: Shtrojeni llaçin ngjitës me metodën me pika - shirita (rreth 40% sipërfaqe ngjitjeje) gjerësia e shiritave rreth 5 cm, lartësia rreth 2 cm. Përforcimi i pllakave termoizoluese: Mbi llaçin izolues, rreth 2-3 ditë mbas ngjitjes së tij (nëse ngjitësi është forcuar mjaftueshëm, në varësi të kushteve atmosferike apo tiplave të përdorura), përhapni njëtrajtësisht me RÖFIX mallë me dhëmbëza R12 , në trashësinë e caktuar 3 mm. RÖFIX P50 rrjetën përforcuese, vendoseni brënda në shtratin e llaçit dhe lini pjesën anësore 10 cm të mbivendosur duke e rrafshuar përsipër me mistri. Në fund mund ta niveloni me mastar. Pas një kohe prehje prej 5-7 ditësh (sipas kushteve atmosferike - në kohë të ftohtë dhe me lagështirë të gjatë) mund të aplikohet suvaja e sipërme e përshtatshme RÖFIX.
Këshilla:	Nëse përdorni ngjyra të errëta me gradë reflektimi nga <25% HBW mbi sistemin e termoizolimit, duhet të keni parasysh rregulloren RÖFIX Syco- Tec.
Këshilla në rast reziku:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Këshilla për përpunimin:	Kolla në +15 °C dhe lagështi ajri 50 %) mbas 2 ditësh është e forcuar mund të mbyjë ngarkesë. Përpara vendosjes së tiplave, deri sa ngjitësi të forcohet plotësisht, pllakat izoluese, nuk lejohet të jenë nën ngarkesa të mëdha mekanike (psh. rrafshim, lëmim apo ngarkesa nga era). Pllakat e xokolaturës duhet të shtrohen në mënyrë të njëtrajtshme dhe nuk duhet të jenë të lagështa. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.
Magazini:	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit: min. 6 muaj sipas Normës 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti.



ROFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.