



RÖFIX RasoBasic

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Llaç ngjitës dhe rrafshues mineral, për pllaka termoizoluese polisteroli (EPS-F) për izolim termik. Trashësia e shtresës 3mm. Sipas ETAG 004.

Ngjitës për pllaka termoizolimi dhe ndërtimi si psh. shkumë e fortë polisteroli i zgjerueshëm EPS-F, EPS-P, XPS, pllaka tallashi, shkumë PU.

Shtresë bazë me përmbajtje minerale mbi pllaka karton gipsi.

Si urë lidhëse për sipërfaqe të lëmuara betoni. Si rrafshues/lëmues për sipërfaqet tradicionale me suva çimentoje ose betoni.

Karakteristikat:

- Ngjitje e mirë
- Përdorim universal

Përpunimi:



Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000569411
NAV-Art. Nr.:	147190
INFO	Vetëm IT
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	42 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	E bardhë
Kokrrizimi	0 - 0,8 mm
Sasi boje per litër	ca. 740 l/t
Konsumi	ca. 1,4 kg/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	ca. 7 l/Nj.
Koha e përpunimit	ca. 2 h
Dëndësia në gjendje të papërpunuar (EN 1015-10)	ca. 1.512 kg/m ³
Masa vëllimore e llaçit të freskët (EN 1015-11)	ca. 1.700 kg/m ³
Dendësia e shtresës niveluese (B3345)	ca. 1.400 kg/m ³
Vlera sd	ca. 0,08 m
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2012)	0,61 W/mK (Tabellenwert) për P=50%
Përcjellshmëria termike (EN 1745:2012)	0,66 W/mK (Tabellenwert) für P=90%
Vlera e pH	ca. 13
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K
Forca në shtypje (28 d)	12 N/mm ²
Forca në përkulje	≥ 3 N/mm ²



RÖFIX RasoBasic

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Të dhëna teknike	
SAP-Art. Nr.:	2000569411
Forca në lidhje (EN 1015-12)	> 0,08 N/mm ²
Moduli-E	ca. 9.500 N/mm ²
Kapilariteti	< 0,2 kg/m ² *min0,5
MG (EN 998-1)	GP
MG (EN 998-1)	CS IV
MG (EN 998-1)	W2
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ (EN 1745:2003)	5–20 μ (tabela e vlerave)
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 30 °C
Reaksioni ndaj zjarrit	A1 (EN13501-1)
Pesha	25 kg

Baza e materialit:

- Çimento e bardhë (pa kromat)
- Rerë gëlqerore me cilësi të lartë
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë ngjitëse
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së përpunimit

Kushtet e punimit:

Gjatë fazes së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet ulet nën +5 °C dhe nuk duhet të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. . Pllakat e xokolaturës duhet të shtrohen në mënyrë të njëtrajtshme dhe nuk duhet të jenë të lagështa.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Largoni lëndët ndarëse që formojnë shtresa filmi (vaj armature etj.). Sipërfaqet prej karbonat kalciumi ose rerë përforcojini me RÖFIX fiksues ose largojini fare. Në bazamentet e vjetra ose pa aftësi mbajtëse, pllakat termoizoluese fiksohen me tiplla. Fugat konstruktive nuk lejohet të suvatohen. Në këtë rast duhet të vendosen profile fugash, për të cilat duhen mbajtur parasysh normat e prodhuesit. Vendosja e profileve: Vendosen sipas pikave në distance rreth 50 cm njëri nga tjetri. Profile suvaje të zinkuara duhet të priten me një gershere llamarine, në rastet e profileve të trasha me një sharre dore metali.

Përgatitja:

Në „aplikimin me dorë“ një thes përziheni sipas raportit me ujë të pastër duke përdorur një mikser ose përzierës mekanik derisa të arrini një masë homogjene. Koha e përzjerjes në rast përzjerje me dorë 2 deri 3 minuta. Pas përzjerjes lëreni 10 min. në qetësi dhe pastaj përziheni përsëri.

Këshilla:

Ngjyra e produktit mund të ndryshojë në varësi të prodhimeve të ndryshme.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.



RÖFIX RasoBasic

Ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Keshilla per perpunimin:	Për ngjitjen e pjesshme sipërfaqësore ju këshillojmë metodën me pika dhe shirita. Kjo parandalon depërtimin e ajrit. Gjerësia e pikave të ngjitës/rrafshuesit 5 cm dhe lartësia 2 cm. Në pjesën tjetër të sipërfaqes së pllakës vendosni tri pika ngjitës. Pasi ushtrohet pakëz forcë për ta vendosur pllakën siç duhet në mur duhet të rezultojë se rreth 40 % e sipërfaqes së pllakës izoluese të jetë me ngjitës. Pllaka izoluese fiksohet me tiplla (rreth 6 copë/m²), e cila bëhet pas forcimit të ngjitës (pas tre ditësh). Vendosja e tiplave është e këshillueshme dhe me patjetër tek pllakat izoluese XPS-R-ose EPS-P, tek montimi i tavaneve, i bazamenteve të vjetra ose tek betonet e lëmuara. Kur përdoret si rrafshues i sipërfaqes trashësia e shtresës duhet të jetë përafërsisht 3mm. Në mënyrë që të arrihet një efekt përforcues, duhet të përdoret një rrjetë përforcuese rezistente ndaj alkalisht me gjerësi manshete 4x4 deri 8x8 mm. Cepat e rrjetës përforcuese janë të mbivendosura 10cm mbi nj-tj. Në hapësirat e murit si dritare ose dyer, të gjitha qoshet janë përforcuar paraprakisht me armim diagonal (rreth 20x40cm). Rrjeta përforcuese futet në shtratin e rrafshuesit dhe mbulohet me 1mm trashësi. Kur e përdorni në zonën e xokolaturës ose në kontakt të drejtpërdrejtë me ujin, përdorni paraprakisht hidroizolues. Nën këto kushte mbrojtëse, RÖFIX RasoBasic është rezistent ndaj ngricave në fasada me ngarkesë rëndese të zakonshme. Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pas një jave kohë tharje mund të aplikoni grafiaton.
Magazini:	Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.