



RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Urë lidhëse, pa mjete ndarëse, për suva të poshtme për përmirsimin e lidhjes të suvave me bazë gips-gëlqere, çimento-gëlqere, çimento dhe bazamente të parregullt me aftësi thithëse.

Karakteristikat:

- Ngjitje e mirë
- I gatshëm për aplikim
- Rezistent ndaj alkaleve
- krijon sipërfaqe jo të rrëshqitshme

Përpunimi:**Të dhëna teknike**

SAP-Art. Nr.:	2000295867
NAV-Art. Nr.:	148032
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	E kuqe
Kokrrizimi	0 - 1,2 mm
Konsumi	ca. 0,3 kg/m ²
Konsumi i ujit	ca. 85 m ² /Nj.
Dëndësia	ca. 1,65 kg/l
Vlera e pH	ca. 8
Koha e tharjes	ca. 12 h

Baza e materialit:

- Mjete lidhëse me dispersion
- Rere kurci
- I ngjyrosur në të kuqe

Kushtet e punimit:

Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blazë, kripra etj. .
Lagështira e mbetur e bazamenteve prej betoni duhet të jetë nën 3,0 % (sipas sistemit matës CM).
Pastrojeni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature, etj).

Përgatitja:

RÖFIX Betonkontakt, përmbajtjen e kovës përzieni me kujdes dhe aplikojeni njëtrajtësisht. Mos e holloni.

Përpunimi:

Koha e qëndrimit para aplikimit të suvasë së poshtme : 12 orë
Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri.

Këshilla në rast rezi:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skema.

Keshilla per perpunimin:

Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit.



RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

Magazinimi:	Në vende të thatë, pa ngrica (+5 °C deri në +25 °C), në paketimin origjinal të pahapur. Mbrojeni nga rrezatimi direkt i diellit. Koha e magazinimit minimumi 12 muaj.
Këshilla të përgjithshme:	Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.