



RÖFIX Silikon BASIS

Fino me strukturë

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Suva e sipërme me strukturë, e gatshme, shtresë-hollë, e përzierë me makineri, e disponueshme në struktura, kokërrizim dhe tone ngjyrash të ndryshme.

Suva e sipërme strukturimi që mënjanon ujin me „Nano Efekt“ për fasada suvaje dhe fasada sistemi lidhjeje me izolim termik.

Karakteristikat:

- Zgjedhje e madhe nuanca ngjyrash
- Redukton formimin e mykut, algave dhe kërpudhave

Përpunimi:

Të dhëna teknike					
SAP-Art. Nr.:	2000569077	2000569078	2000569398		
NAV-Art. Nr.:	145872	145876	145880	PK I	PK II
INFO				PK I	PK II
Lloji i paketimit					
Njesi per palete	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.				
Ngjyra				me ngjyra	me ngjyra
Struktura e suvasë	V	V	R		
Kokërrizimi	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 2 mm		
Konsumi	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²		
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.800 kg/m ³				
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ	ca. 100				
Vlera e pH	ca. 9				
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K				
Kapilariteti	< 0,1 kg/m ² h				
Certifikata e testimit	Reagimi ndaj zjarrit Euroklase B-s1, d0 sipas EN 13501				
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme				
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C				

SAP-Art. Nr.:	
NAV-Art. Nr.:	PK III
INFO	PK III
Lloji i paketimit	
Njesi per palete	24 Nj./Pal
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Ngjyra	me ngjyra
Struktura e suvasë	
Kokërrizimi	



RÖFIX Silikon BASIS

Fino me strukturë

SAP-Art. Nr.:	
Konsumi	
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	ca. 1.800 kg/m ³
Përçueshmëria ndaj avujve të ujit μ	ca. 100
Vlera e pH	ca. 9
Kapaciteti termik	ca. 1 kJ/kg K
Kapilariteti	< 0,1 kg/m ² h
Certifikata e testimit	Reagimi ndaj zjarrit Euroklase B-s1, d0 sipas EN 13501
Këshilla për paketimin	Në kova plastike të riciklueshme
Temperatura e bazamentit	> 5 - < 25 °C

Baza e materialit: • Rërë mermeri e bardhë e selektuar

Kushtet e punimit: Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.
Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazes së aplikimit dhe tharjes.

Bazamenti: Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripa etj. .
Në rast suvash të reja të sapo shtruara (psh gëlqere apo çimento) në varesi të rregullave të prodhimit duhet respektuar një kohe tharje prej min 2-3 jave.
Suva poshtë sistemesh lidhjeje me izolim termik me lidhje cimento gëlqerore, duhet të shtrohen në trashësitë e caktuara dhe thahen sipas rregulloreve në fuqi (min 5 ditë - në rast lagështie atmosferike edhe më gjatë).
Testimi i bazamentit duhet të vijojë sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242.

Bazamenti-Trajtimi paraprak: **Suva mbushëse me bazë gëlqere:** Mos e përdorni në këto bazamente
Suva mbushëse me bazë gëlqere /çimento: I përshtatshëm
Suva mbushëse e lehtë: Mos e përdorni në këto bazamente
Suva termoizoluese: Mos e përdorni në këto bazamente
Beton: Si suva niveluese (Renostar/Renoplus)
Suva e vjetër me bazë minerale e palyer: Mos e përdorni në këto bazamente
Suva e vjetër me bojë minerale: Mos e përdorni në këto bazamente
Suva mbushëse me bazë allçije e thatë: Mos e përdorni në këto bazamente
Pllaka karton gipsi: Mos e përdorni në këto bazamente
Pllaka allçije me fibra letre (p.sh. Fermacell): Mos e përdorni në këto bazamente

Bazamenti-Trajtimi paraprak: 24 orë përpara aplikimit të finos aplikoni astarin RÖFIX PREMIUM mbi bazament me furcë ose rul, të pa holluar, në të gjithë sipërfaqen.
Shtresat e bojave të vjetra të cara dhe të dala ngjyrë duhen larguar mekanikisht.
Bazamentet me shumë kripëra trajtojeni paraprakisht me astarin me përmbajtje silikoni RÖFIX.

Përgatitja: Produkt i gatshëm për përdorim
Përpara aplikimit përzieni mirë prodhimin në enën e tij me një përzierës mekanik me rrotullime të ngadalëta
Nëse është e nevojshme, holloni me pak ujë deri sa të përfitoni dendësinë e dëshirueshme.



RÖFIX Silikon BASIS

Fino me strukturë

Përpunimi:	Shtirimi si suva me ferkim: shtrojeni në mënyrë të njëtrajtshme me mistri të lëmuar pa ndryshk e të pastër në madhësi e kokrrizës. Në sipërfaqet e suvatimit të lidhura me njëra tjetrën aplikohet pa ndërprerje „e freskët mbi të freskët“ Shtirimi si suva me sprucim: strukturim me makineri te pershtatshme Strukturimi si suva me gerryerje: silleni ne formen e dëshiruar me cope gerryese te pershtatshem (stiropor etj.) Duhet bërë kujdes që strukturimi të bëhet në kohën e duhur. Pastrimi i rregullt veglave të punës për punimin e strukturës është shumë i rëndësishëm!
Këshilla:	Trashësia, shtresa e izolimit e suvasë së sipërmë: Këto duhen shtruar maksimumi sa masa e kornizës Pjesët kufizuese të ndërtesës (si dyer, dritare korniza dritarësh etj) përgjithësisht duhet të mbulohen para punimeve për të mënjeluar ndotjen ose korrozionin. Me një shpatull çeliku arrihet një shtirje më e njëtrajtshme se sa me dërrasë plastike Për të mënjeluar ndryshime në ngjyra dhe parregullsi sipërfaqësore, mos përdoreni mjete të ndryshme për aplikim. Ju lutem merrni parrasysh rregulloren aktuale të shoqatës austriake të suvatimit “rregullat e aplikimit të suvave të sipërme”
Këshilla në rast rezi:	Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.
Këshilla për përpunimin:	Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Pastrojini me kujdes veglat e punës pas përdorimit. Në raste ngjyrash të errëta dhe intensive me gradë reflektimi <20% HBW, ne ju sugjerojmë sistemin RÖFIX SycoTec të fasadave. Ju lutem për këtë drejtohuni pranë specialistëve tanë. Lagështia e ambientit nuk duhet të kalojë 65 % lagështi e mbetur gjatë fazes së aplikimit dhe tharjes. Temperatura të ulta dhe lagështia e madhe e zgjasin kohën e lidhjes. Aftësi të ndryshme thithjeje të bazamentit mund ta ndryshojë tonin e ngjyrës. Hollimet e forta dhe/ose përpunimi në mot me erë ose/dhe nën rreze të forta dielli mund çojë në një gradë më të lartë të formimit të kraterëve.
Magazinimi:	Magazinojini në vende të freskëta, të mbrojtur nga ngrica dhe të mbyllura mirë. Koha e magazinimit min. 12 muaj.
Deklaratë:	





RÖFIX Silikon BASIS

Fino me strukturë

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Tek finot pastoze forca në shtypje duhet të jetë minimumi 1,5 N/mm². Mos e përdorni në bazamente të lagështa dhe jo mbi sipërfaqe që janë në kontakt të shpeshtë me ujë. Nuk mund të thuhet se mund të kemi një tharje të bazamentit dhe pa njolla për shkak të kushteve të objektit dhe motit. Për shkak të përdorimit të lëndëve të para natyrore ndryshime të vogla të ndryshimit të ngjyrës janë të mundshme. Objektet që janë të lidhur me njëri tjetrin duhet të lyhen nga i njëjti furnizim/ porosi që të shmangim diferencat në ngjyrë. Në rast se do punohet me të njëjtën ngjyrë për një kohë të gjatë në kantier duhet ti jepet prodhuesit data e porosisë së parë. Materialet e magazinuara mund të shkaktojnë ndryshim ngjyre. Ju lutem përpara aplikimit kontrolloni ngjyrën. Ankesat e mëvonshme nuk mund të merren parasysh.

Agjentët atmosferikë, rrezet UV, ekspozimi nga lagështia ndryshojnë sipërfaqen me kalimin e kohës. Ndryshime të dukshme të ngjyrës janë të mundshme. Ky proces ndryshimi ndikohet nga materiali dhe kushtet e objektit.

Kur fasada nuk është tharë ende, vesa, shiu mund të depozitohen në sipërfaqe. Efekti është i ndryshëm në varësi të intensitetit të ngjyrës i cili ndryshon. Dhe nuk ka ndikim në cilësinë e produktit. Efektet zhduken nga erozioni.

Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Vlerat teknike janë bazuar tek produktet bazë. Gjatë pigmentimit ose ngjyrosjes, janë të mundshme edhe devijime nga të dhënat teknike. Në dhënien e vlerave bëhet fjalë për vlera mesatare. Meqënëse produktet tona përbëhen nga materiale natyrore, mund të ndodhë që në një ngarkesë të kemi edhe devijime minimale të vlerave. Për veshjen e sipërfaqeve, të cilat këtu nuk janë përshkruar, do të ishte i nevojshëm një marrje mendimi nga ana jonë. Në rast porosie plotësuese ose në lidhje me katalogun e ngjyrave, pigmentet mund të ndryshojnë minimalisht, prandaj dhe në kantieri duhet të bëni si fillim një mostër për krahasim. Të dhënat në lidhje me kohën e pritjes-veprimit janë percaktuar në kushtet e laboratorit (+20 °C/65 % Lagështirë/e mbetur) dhe sipas kushteve të kantierit mund të ndryshojnë.

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.