



Creteo® Special VM4-70

Malter za podlivanje betona

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.
Područja primene:	Primenjuje se u unutrašnjem i spoljašnjem području kao potporni, vezani spoj koji preuzima naprezanja između betonskih temelja i mašina, čeličnih ploča, čeličnih šipki i potpora za visoke regale. Za popunjavanje praznina posle montaže npr. stupova, rukohvata ili ograda. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.
Karakteristike:	• Otporno na smrzavanje i so za posipanje • Dobro svojstvo razlevanja • Dobitak volumena od oko 3%
Ugradnja:	
Sastav:	• Cement • Kvarcni pesak (klasiran) • Dodaci za poboljšanje obradivosti
Uslovi obrade:	Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Podloga:	Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta. Onečišćenja, kao npr. mast, ulje, prašina, razdelne slojeve odnosno nenosive, peskovite delove treba otkloniti. Metalni delovi moraju biti očišćeni od ulja, masti kao i rđe.
Priprema podloge:	Podlogu je potrebno prethodno dobro pošpricati vodom te višak vode ukloniti. Po potrebi postaviti, zavisno od namene, opšave, pomoćne konstrukcije, pakere, rupe za zapunjavanje i prozračivanje. Materijal ne bi trebao da izlazi nekontrolisano, t.j. opšavi moraju biti nepropusni. Otvori za prozračivanje i razlevanje moraju biti dovoljno veliki.
Priprema materijala:	Materijal iz jedne vreće zamešati saodređenom količinom čiste vode uz pomoć odgovarajuće mašine ili mešalice mešti sve dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica. Mešati oko 2-3 minute. Promešani malter se treba u roku od sat i polnaneti s odgovarajućim strojem za presanje. Zamešati samo toliko materijala, koliko se može obraditi u roku od 90 minuta.
Ugradnja:	Malter za podlivanje treba nanositi od dole prema gore bez praznina, popuniti u jednom radnom potezu bez prekida, kod statičkih opterećenja posebno treba mehanički zaptivati ili mašinskom tehnikom pod pritiskom zapuniti praznine.
Upozorenja:	Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
Uputstva za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom. Maks. pojedinačna površina od 1,0 m².
Skladištenje:	Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe: najmanje 6 meseci prema Uredbi 1907/2006/EU, prilog XVII pri +20 °C, 65 % r.v.v.



Creteo® Special VM4-70

Malter za podlivanje betona

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.