

RÖFIX Renopor®

Ivična premosnica


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za izolaciju toplinskih mostova na stropovima, itd. Bez stepenica 5 do 50 mm.

Svojstva:

- Toplotno-izolaciona svojstva
- Nije zapaljivo
- Sprječava kondenzacije putem velike kapilarnosti
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000153098
NAV šifra:	121598
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	6 m²/jed
Količina u jednom pakovanju	12 Kom./jed.
Debljina	50 mm
Dužina	1.000 mm
Širina	500 mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Nasipna gustoća suhog morta	290 kg/m³
Paropropusnost μ	7
pH-vrijednost	10
Spec. kapacitet topline	1 J/kg K
Pritisna čvrstoća (28 d)	1,4 N/mm²
Čvrstoća pri savijanju	0,8 N/mm²
Vodoupojnost	80 kg/m²
Certifikati o ispitivanju	IBR Rosenheim, D - Institut za građevinsku biologiju
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)


Sastav:

- Vapno
- Kalijevo vodeno staklo
- Bez cementa

Uslovi obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
Za vrijeme obrade i stvrdnjavanja materijala, ali najmanje tijekom 3 dana štiti od smrzavanja.

Napomene: Završni dekorativni malteri ili premazi na malterima za saniranje moraju ispunjavati uslove prema WTA - smjernicama. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu uticati na samu funkcionalnost sistema za saniranje.
Vrijede opšta pravila za kupce, WTA smjernice „Sistemi maltera za saniranje - 2-9-04/D“ odnosno SIA tehnički list 2003 „Malteri za saniranje i sistemi maltera za saniranje“.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.



RÖFIX Renopor®

Ivična premosnica

Upute za ugradnju:

Ne obrađivati na direktnom sunčevom svjetlu, jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka.
Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
Svježi mort ugraditi u roku 2 sata.

Deklaracija:



Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.