



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.																												
Područja primjene:	Predpremaz i usporivač sušenja za izjednačavanje neravnomjerno upijajućih podloga prije nanosa gipsanih, krečnih ili cementnih maltera. RÖFIX Premaz za neutraliziranje smanjuje upojnost mineralnih podloga. Pravilnim razrijedivanjem ne postoji opasnost od stvaranja razdjelnog sloja.																												
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">Dobra prionjivost																												
Ugradnja:																													
Tehnički podaci	<table border="1"><tr><td>SAP šifra:</td><td>2000148128</td></tr><tr><td>NAV šifra:</td><td>111097</td></tr><tr><td>Vrsta pakovanja</td><td></td></tr><tr><td>Jedinica po paleti</td><td>24 Jed/pal.</td></tr><tr><td>Količina u jednom pakovanju</td><td>15 Kg/jed</td></tr><tr><td>Boja</td><td>mlječnobijelo</td></tr><tr><td>Potrošnja</td><td>oko 0,2 kg/m²</td></tr><tr><td>Izdašnost</td><td>oko 225 m²/jed</td></tr><tr><td>Napomena o potrošnji</td><td>Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Potrebna voda i potrošnja podešavaju se prema upijanju podloge.</td></tr><tr><td>Gustoća</td><td>oko 1 kg/l</td></tr><tr><td>Specifična težina</td><td>1 kg/l</td></tr><tr><td>pH-vrijednost</td><td>oko 8</td></tr><tr><td>Vrijeme sušenja</td><td>oko 24 h</td></tr><tr><td>Temperatura podloge</td><td>> 5 - < 30 °C</td></tr></table>	SAP šifra:	2000148128	NAV šifra:	111097	Vrsta pakovanja		Jedinica po paleti	24 Jed/pal.	Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed	Boja	mlječnobijelo	Potrošnja	oko 0,2 kg/m ²	Izdašnost	oko 225 m ² /jed	Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Potrebna voda i potrošnja podešavaju se prema upijanju podloge.	Gustoća	oko 1 kg/l	Specifična težina	1 kg/l	pH-vrijednost	oko 8	Vrijeme sušenja	oko 24 h	Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C
SAP šifra:	2000148128																												
NAV šifra:	111097																												
Vrsta pakovanja																													
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.																												
Količina u jednom pakovanju	15 Kg/jed																												
Boja	mlječnobijelo																												
Potrošnja	oko 0,2 kg/m ²																												
Izdašnost	oko 225 m ² /jed																												
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. Potrebna voda i potrošnja podešavaju se prema upijanju podloge.																												
Gustoća	oko 1 kg/l																												
Specifična težina	1 kg/l																												
pH-vrijednost	oko 8																												
Vrijeme sušenja	oko 24 h																												
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C																												
Sastav:	<ul style="list-style-type: none">Disperzivno vezivoDodaci za poboljšanje obradivostiMineralna baza																												
Uslovi obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).																												
Priprema podloge:	Na šalovanim betonskim plafonima obavezno koristiti vezivni most (RÖFIX 10/na površinama koje će se oblagati zidnim oblogama od keramike (pločice) RÖFIX 12). Preporučujemo prethodno ispitivanje čvrstoće površine, putem probe grebanja.																												
Priprema materijala:	RÖFIX Neutralizacijski premaz se razrijedjuje vodom u omjeru 1:1 do 1:3 (to znači dodavanje jedne do trostrukе mjere vode). Stupanj razrijedivanja određuje se prema upijanju podloge. Izbjegavati pretjerani nanos na jednom mjestu. Sadržaj kante ćešće promiješati.																												
Napomene:	Prije nanošenja naknadnog sloja (obloge, premazi), provjeriti da li se podloga u potpunosti osušila.																												



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja oko 24 sata (ovisno o temperaturi i vremenskim uslovima).
Skladištenje:	Skladištitи добро затvoreно, на хладном, заштитити од смрзавања. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobođaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.