

RÖFIX AeroCalce® IG 996

AR-Nosiva mrežica

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Trajno alkalno otporna ojačana AR-nosiva mrežica od staklenih vlakana. Komponenta StoneEtics® 103 toplotno-izolacionog sistema s teškim oblogama (prirodni kamen, umjetni kamen i dr.).

Svojstva:

- Dugotrajno alkalno otporno
- Nosiva mrežica bez metala - otporna na koroziju
- Ne sadrži PVC
- Koeficijent istezanja može se usporediti sa sljedećim žbukama.

Ugradnja:


Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000151808
NAV šifra:	138183
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	12 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	50 m ² /jed
Dužina	5.000 cm
Širina	100 cm
Boja	narančasta
Veličina oka	oko 18 x 18 mm
Vlačna čvrstoća niti osnove	3.950 N/5 cm
Vlačna čvrstoća potka	3.100 N/5 cm
Tačka pucanja lanca nakon istezanja	4,25 %/50 mm
Tačka pucanja nakon istezanja	4,1 %/50 mm
Težina (gotov proizvod)	oko 305 g/m ²

Sastav: • AR-staklena mrežica s visokovrijednom na alkale otpornom impregnacijom.

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: **Nosiva mrežica za teže obloge u sustavu System StoneEtics® 103:** mrežica je komponenta sustava RÖFIX StoneEtics® 103 i koristi se za armiranje podloga prije postavljanja teških obloga. Na izolaciji, u armiranoj podložnoj žbuci, za sustav StoneEtics® 103 buše se rupe za pričvrstnice, te se potom na podlogu nanosi ljepilo za ploče. Mrežica za armiranje IG 996 ugrađuje se tehnikom svježe-u-svježe u posteljicu od morta za lijepljenje ploča debljine pribl. 3 mm. Mrežicu ugraditi punoplošno s preklapanjem minimalno 10 cm.
Mrežica za armiranje u sustavu AeroCalce: Aerogel nosivu mrežicu prije nanosa podložne žbuke predviđene RÖFIX AeroCalce sustavom fiksirati pomoću RÖFIX AeroCalce IF 980, preklapanje mrežice mora iznositi najmanje 10 cm. Nakon fiksiranja Aerogel nosive mrežice može se nanijeti podložna žbuka RÖFIX AeroCalce IA 784 PLUS ili RÖFIX AeroCalce IA 782 THERMO. Čim je podložna žbuka suha, izravnati površinu i nanijeti još jedan dodatni armirajući sloj RÖFIX AeroCalce IA 784 PLUS i RÖFIX P50 staklenu mrežicu za armiranje.

Upozorenja: Tijekom rada s materijalom koji sadrži staklena vlakna potrebno je nositi zaštitne rukavice. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.



RÖFIX AeroCalce® IG 996

AR-Nosiva mrežica

Skladištenje:	Skladištiti na suhom mjestu, ukoliko je moguće na drvenim paletama, zaštititi od UV zraka.
Opšte napomene:	<p>Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.</p>